



Lathund

METODEN

Varumärke med prestationskemikalier för förbehandling inför ommålning av b.la. Riksantikvarieämbetets ytor.

Underhåll av organiska ytor såväl inomhus som utomhus på alla material. Skonsam icke frätande färgborttagning, lager efter lager, ingen ändring av pH värde för kulturminnesvård. Inget behov av vatten för metodens funktion.



Appliceras rikligt och jämnt i ett eller två steg med spackel, spruta eller pensel.

Täck före verkningstid med elektriskt laddad 3M, Tesa eller Stokvis plastfolie för bästa vätning.

Använd alltid anpassade nitrilhandskar och skyddsglasögon.

Arbetstemperatur: +7-+35°C, bäst +10-+25°C



Verkningstid: 1-72 timmar, se produktblad: ES1 är 1-3 timmar norm, ES+ = 4 timmar. Övriga är norm 12- 24 timmar beroende av temperatur.

Tester av varuprover lämpligt under 3 timmar.

Tider vid 20°C på ytan, lägre temp ger längre tid

Miljöriktig färgborttagning lager efter lager - av t.ex. färg, lim och organiska föreningar som innehåller kol och väte.

- **ESstunn** (7635) i stängt färgkar, anpassad form för enheten 12-24 tim. Samma som ES men utan förtjockningsmedel. Används till t.ex. linoljefärg och epoxi, utan att t.ex. skada ligninet i träet.

Applicering i 2 steg med flödiga påläggningar med 15-30 minuter emellan:

- **ES** (7636) den avancerade populära produkten, 24 timmar, mest använd av proffs. Användarvänlig antikvarisk produkt som kan användas både inom- och utomhus. Bearbetar allt organiskt, inkl. linoljefärg och epoxi. Avsluta med anpassad natursvamp i torr miljö vilket minskar risken för fuktigt underlag inför ommålning.
- **ES+** (7637) inomhus, den snabba färglösaren 15 min- 4 timmar inomhus (och avslutare till ES för att undvika fuktig yta).
- **ES1** (7638) utomhusbruk lätthanterlig färglyftare till intakt färgskinn av såväl plast- som oljefärg. Lyfter även vattenburen epoxi. För på t.ex. plåttak (t.ex. Plastisol 2 tim = 2 lager, 17tim = 3-4 lager), även till träfasad och putsfasad.

Applicering i 1 steg, hänger direkt.

- **ES2**, (7640) hänger direkt, löser lager efter lager i 36 tim. Låt gärna produkten jobba över helgen. Tillsä att ha god ventilation.
- **ES4** (7642) hänger direkt, helt miljöriktig, en ny fantastisk prestationskemikalie utan krav på miljömärkning men med något längre verkningstid (ca 24-36 tim.). Löser färg efter färg.

Testa alltid tilltänkt produkt innan arbetet påbörjas. Gör alltid tester med både ES, ES+, ES1, ES2 och ES4 på olika närliggande ställen på den unika ytan för att välja bäst lämpade produkt för yta och användare.

Rekvirera gratis varuprover från återförsäljare eller www.esmetoden.se/aterforsaljare

Tänk på att flexning, blästring och högtrycksvatten kan förstöra känsliga ytor. Högtryck gör att vatten kan tränga in och orsaka behov av flera veckors torkning. **Om lämplig yta** använd 100-300 bar, ca 60-90°C. Slutavsköljning om behov föreligger med varmvattenslang uppifrån och ned - om högtryck använd ett flatstråle-munstycke med ett avstånd om minst 50 cm till ytan som behandlas. Omhändertar alltid både vatten och färgrester för vidare miljö-/avfallshantering.

esmetoden.se

Tel: +46 707880320 I SE-746 33 Bålstå, SWEDEN I shop@takcare.se

