

**KANMER**

Vi viser at mennesker kan mer

KLASSIFISERING

Utdrag fra Norsk standard NS 4414
Ved til brensel i husholdningene

Beskrivelse	Klasse ekstra	klasse 1	klasse 2	klasse 3
Treslag	Bjørk med pent utsende	Hardved; bjørk, eik, ask, lønn og rogn. Kan ikke blandes *	Alle treslag. Kan blandes *	Alle treslag, inkl. bakhun ^[9] og rivningsved. Kan blandes *
Toleranse for fast råte ^[10]	Tolereres ikke	Inntil 10 % av kubbene	Inntil 15 % av klubbene	Ubegrenset. Maks 10 % av partiet kan ha løs råte
Kubbediameter (målt på største kløyveflate)	Min. 8 cm Maks. 15 cm	Min 4 cm, maks 18 cm. Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm	Min 4 cm, maks 18 cm. Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm	Maks 18 cm
Kløyving	Alle klubber kløyvd	90 % av klubbene skal være kløyvd	Runde med maks 8 cm tverrmål tillates	Kreves ikke for klubber under 18 cm
Lengder/avvik	± 1 cm	± 2 cm	± 10%	± 10%
Fuktighet	Maks 20 %	Maks 22 %	Maks 25 %	Maks 25 %

kilde: norskved.no

* Kanmer har kun bjørkeved



63 91 16 80



KANMER.NO



KANMER