LDG FOREST GROUP

# American Power

EN plus A1 ISO 17225-2 DK 304

EN plus A1 ISO 17225-2 IT 386

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| **Diametro** | 6,0 mm |
| **Lunghezza** | 3,15 < L < 40 mm |
| **Potere Calorifico Inferiore** | ≥ 4,8 Kwh/Kg |
| **Residuo ceneri** | < 0,4 % |
| **Umidità** | < 10,0 % |
| **Punto di fusione** | 1350 CA |
| **Durabilità meccanica** | 98,8 % |

0 745760 443451

**La miglior qualità di legno per un elevato potere calorifico**

*I parametri indicati nel sacco corrispondono ai limiti indicate nelle linee guida della certificazione EN PLUS. Garantiamo che il prodotto ha rendimenti nettamente superiori alla tabella.

Natural Living

**www.ldgforest.com**
info@ldgforest.com

via Commerciale, 10
06022 Fossato di Vico (PG), Italy
tel. **+39 0732 25 21 38**