

EPOXY PRIMER

Typ

Lösningssmedelfri 2-komponent klar epoxy-primer.

Användningsområde

Används som beläggning på betonggolvet samt reparation av sprickor, hål o. dyl. i betonggolvet, murverk, puts m.m. Rekommenderas i landbruk till spjälgolvet, stior, omkring foderbord, under drickventiler, silos, mjölkkrum, gångarealer mm.

Bruksanvisning

Blandingsförhållande

65 viktenheter Komp. A och 35 viktenheter Komp. B. Torrhalt: 100 %. Öppningstid/potlife: Ca 35 minuter vid 15°C. Min. golvtemp.: +10°C. Härdtid efter sista behandling: minst 24 timmar innan ibruktagning. Härdar golvet vid under +15° C är härdtiden minst 48 timmar. Full styrka uppnås efter 5-7 dygn.

Förbehandling

Nya betonggolvet ska vara helt torra och fria från smuts, olja o. dyl. Betongen bör alltid testas för fuktresten med hjälp av plastfolie. Ytan högtryckspolas och påförs ALKA CIP förtunnat 1:5 med vatten. Efter 15-30 minuter högtryckspolas ytan och sköljs grundligt. Gör ev. om behandlingen. När ytan är torr tas ev. slamlager och löst sittande betong bort med karborundumslipning, fräsning, syratvätt, sandblästring o.dyl. Därefter dammsugs noggrant.

Självutjämnande beläggning

Blanda först EPOXY PRIMER Komponent A och B. Tillsätt därefter ca. 1,7 viktenheter FLOW FILLER till 1 viktenhet EPOXY PRIMER. Åtgång: ca. 1 kg pr. m².

Reparationsmassa

Tillsätt ca. 5-6 viktenheter REP FILLER till 1 viktenhet EPOXY PRIMER. Detta ger ca. 3 liter reparationsmassa motsvarande 3 mm/m². Det ska grundas med EPOXY PRIMER innan påföring av reparationsmassan. Reparationsmassan påförs därefter den våta (ohärdade) grundningen. Efter ca. 2 timmar påförs reparationsmassan ett lager EPOXY PRIMER.

Glidsäker yta Droppa GRIP i den våta, pålagda EPOXY PRIMER med FLOW FILLER. Åtgång ca. 2-3 kg GRIP/m².



EGENSKAPER

- Extremt god vidhäftningsförmåga på betong, puts, järn, stål, trä och keramiska material.
- Ger en mycket rengöringsvänlig yta och en extremt god slitstyrka och kemikaliebeständighet.
- Är bl.a. resistent mot syrahaltigt foder, vassla, mjölk, 1 % myr-, mjölk- eller ättiksyra.

Produktdata

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 19.09.14

Prod. nr. 51905

OBS. Se också separat bruksanvisning.



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 hovåsTlf +46 31 700 17
80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se