

SCANTECH AP999 2G

Produktbeskrivning

Silikonpackning SCANTECH AP999 2G ger en snabb och beständig packning som ersätter packningar i kork, filt, gummi, papper, asbests eller andra fabrikksspecificerade packningar. Lämplig för motorer utrustade med lambdasond. Ger en flexibel och hållfast packning. Fäster på metall, plast, vinyl, betong och glas. Isolerar och tätar elektriska system. SCANTECH AP999 2G är vattenbeständig och ger ej upphov till korrosion.

Används med fördel till: Ventillock, grenrör, utblås, vattenspumpar, kamaxel, växellådor, insugningsrör, flänsrör, elektriska och marina applikationer mm. Kemisk resistens: Olja, växellådsolja, diesel, bensen, fett, glykol, vatten och ånga.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från fett och smuts. För rengöring kan Scantech ALLROUND CLEANER användas. Applicera SCANTECH AP999 2G på en av ytorna och låt produkten bli "skinntorr" ca: 10-30 minuter innan detaljerna monteras samman. Avlägsna överblivet silikon med hjälp av en kniv. Produkten härdar fullt ut inom 10-12 timmar. Efter användning: lämna en liten topp av silikon i "pipen". Detta förhindrar att silikonet härdar i förpackningen.



EGENSKAPER

• Färg	Grå	
• Temperaturområde, konstant	-60°C till + 260°C	
• Hårdhet	40 Shore A	(DIN 53505)
• Draghållfasthet	3,4 MPa	(DIN 53504)
• Utvidningskoefficient	330%	(DIN 53504)
• Specifik vikt	1,18 g/ml	
• Härdtid (skinntorr)	5-10 min	
• Härdsystem	oxim	

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 31.03.14

Prod. nr. 819614



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se