

SCANTECH RUBBER MIX 2G

Produktbeskrivning

Polyuretanbaserad 2-komponents reparationsmassa som fäster på de flesta typer av plast. RUBBER MIX 2G härdar mycket snabbt och produkten förblir mycket elastisk (sträckning 190%). RUBBER MIX 2G är idealisk för mjuka, flexibla plaster och för gummi-reparationer på exempelvis transportband. RUBBER MIX 2G kan med fördel användas vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips.

Bruksanvisning

Rengör ytorna med Scantech ALLROUND CLEANER. "Rugga upp ytan" med ett slippapper. Öppna tuben och kontrollera att det är fritt flöde av båda komponenterna. Sätt på ett mixrör på tuben. Använd pistol anpassad för 2-mixsystem. Applicera RUBBER MIX 2G och låt produkten härda.

EGENSKAPER

• Färg	Svart
• Härdning i 20° C	Dammtorr 1 min.
• Härdning i 20° C	Hanterbar 5 min.
• Härdning i 20° C	Fullt uthärdad 240 min.
• Max temperatur	-40°C- +90°C
• Hårdhet	85 Shore A
• Draghållfasthet	8 N/mm ² , (2800 PSI)
• Resistivitet	1,2 x 10 ¹³ Ω x cm
• Förpackning	2 mix-system, 50 ml



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 27.03.14

Prod. nr. 870504

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Platinvej 21, DK-6000 Kolding
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se