



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001351-01
Rapportdato: 06.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001351
Kundenr.: CA0024107

Analysereport

Prøvetype: Vejgrus 0-16 mm


Prøvested: Lejrskov

Prøvemærke: 0-16 mm vejgrus

Prøve ID: 01-05-2026

Lab prøvenr: 233-2026-00135101

kornstørrelsefordeling



Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001351-01
Rapportdato: 06.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001351
Kundenr.: CA0024107

Analysereport

Prøvetype:	Vejgrus 0-16 mm	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	0-16 mm vejgrus	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00135101	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	99	%	
Gennemfald 8 mm	73	%	
Gennemfald 4 mm	54	%	
Gennemfald 2 mm	44	%	
Gennemfald 1 mm	37	%	
Gennemfald 0,5 mm	22	%	
Gennemfald 0,25 mm	6	%	
Gennemfald 0,125 mm	2	%	
Gennemfald 0,063 mm	1.4	%	

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 2 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.