



PST Gruppen ApS
 Engmarksvej 26
 7100 Vejle
 Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001349-01
 Rapportdato: 06.05.2026
 Batchnr.: EUAB75-26001349
 Kundenr.: CA0024107

Analysereport

Prøvetype: Filtergrus 0-8mm


Prøvested: Lejrskov

Prøvemærke: 0-8 mm filtergrus

Prøve ID: 01-05-2026

Lab prøvenr: 233-2026-00134901

kornstørrelsefordeling



Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001349-01
Rapportdato: 06.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001349
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype:	Filtergrus 0-8mm	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	0-8 mm filtergrus	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00134901	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 11,2 mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	99	%	
Gennemfald 5,6 mm	91	%	
Gennemfald 4 mm	82	%	
Gennemfald 2 mm	65	%	
Gennemfald 1 mm	51	%	
Gennemfald 0,5 mm	28	%	
Gennemfald 0,25 mm	7	%	
Gennemfald 0,125 mm	2	%	
Gennemfald 0,063 mm	0.8	%	

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 2 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.