




PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001350-01
Rapportdato: 06.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001350
Kundenr.: CA0024107

Analysereport

Prøvetype:	Filtersand	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	1-4 mm filtersand	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00135001		

kornstørrelsefordeling





PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001350-01
Rapportdato: 06.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001350
Kundenr.: CA0024107

Analysereport

Prøvetype:	Filtersand	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	1-4 mm filtersand	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00135001	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 11,2 mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	100	%	
Gennemfald 5,6 mm	100	%	
Gennemfald 4 mm	100	%	
Gennemfald 2 mm	98	%	
Gennemfald 1 mm	81	%	
Gennemfald 0,5 mm	48	%	
Gennemfald 0,25 mm	12	%	
Gennemfald 0,125 mm	1	%	
Gennemfald 0,063 mm	0.4	%	

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 2 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.