



PST Gruppen ApS
 Engmarksvej 26
 7100 Vejle
 Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001959-01
 Rapportdato: 18.06.2026
 Batchnr.: EUAB75-26001959
 Kundenr.: CA0024107

Analyserapport


Prøvetype: Bundsikringsgrus Kv. II

Prøvested: Lejrskov Grusgrav

Prøvemærke: BSG II

Lab prøvenr: 233-2026-00195901

kornstørrelsefordeling



Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.


PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001959-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001959
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype:	Bundsikringsgrus Kv. II	Prøvested:	Lejrskov Grusgrav
Prøvemærke:	BSG II		
Lab prøvenr:	233-2026-00195901	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	100	%	
Gennemfald 4 mm	100	%	
Gennemfald 2 mm	98	%	
Gennemfald 1 mm	91	%	
Gennemfald 0,5 mm	69	%	
Gennemfald 0,25 mm	23	%	
Gennemfald 0,125 mm	2	%	
Gennemfald 0,063 mm	0.8	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	1.2		