Productblad

Sabatack 780

standvast verlijmen en afdichten

Omschrijving
Sabatack 780 is een standvaste constructie- en afdichtingskit, 1-componentig, elastisch, (lucht) vocht-uithardend op basis van MS-polymeer. De belangrijkste toepassing is het verlijmen met hoge aanvangshechting (standvast) en hoge eindsterkte. Ook geschikt voor het afdichten van naden, overlappingen en voegen. Sabatack 780 is hoog viskeus met een hoge modulus.

Toepassingsgebieden
Industriële en ambachtelijke voertuig- en carrosseriebouw, marine, ventilatie- en klimaattechniek, elektrotechniek, montage van apparatuur, metaal- en blikverwerking, kunststoftechniek, milieu & infra en bouw. Elastisch verlijmen van lijsten, profielen, platen etc. Afdichten van naden, overlappingen, voegen en scheuren. Voor binnen- en buitentoepassingen. Geschikt voor een snelle afdichting direct vóór het overschilderen.

Voordelen
- hoge standvastheid
- hoge eindsterkte, snelle droging
- primerloze hechting
- nat-in-nat overschilderbaar, nauwelijks krimp
- geen blaasvorming, reukarm
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- UV-stabiel, hoge temperatuursbestendigheid
- certificering: Germanischer Lloyd (WP 0840006 HH), Wheelmark (1121/11 164.106/1121/WCL MED0328), ISEGA (i.v.m. HACCP)

Verwerking
Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen op **www.saba.nl**

Technische gegevens

Basis	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uithardend
Dichtheid (EN 542)	ca. 1.389 kg/m^3
Vaste-stofgehalte	ca. 100%
Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 8 minuten
Open tijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 10 minuten
Kleefvrij (23 °C, 50% RLV)	na ca. 4 uur
Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)	ca. 4 mm/24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)	ca. 55
Volumeverandering (EN ISO 10563)	< 5%
Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504)	ca. 1,5 N/mm^2
Trek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)	ca. 3,0 N/mm^2
Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)	ca. 350%
Afschuifsterkte (ISO 4587)	ca. 1,8 N/mm^2
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C
Korte temperatuurbestendigheid	tot maximaal +180 °C (tot 30 minuten)

Bestelinformatie

Verpakking	koker			worst		
Inhoud	290 ml (verpakking 24 stuks)			600 ml (verpakking 15 stuks)		
Kleur	wit (benadert RAL 9003)	grijs (benadert RAL 7004)	zwart (benadert RAL 9011)	wit (benadert RAL 9003)	grijs (benadert RAL 7004)	zwart (benadert RAL 9011)
Artikelnr.	100660 ABX	100661 ABX	100662 ABX	100660 AAN	100661 AAN	100662 AAN
Houdbaarheid	18 maanden (in ongeopende verpakking)			15 maanden (in ongeopende verpakking)		

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo ***T*** *+31 (0)315 65 89 99* ***F*** *+31 (0)315 65 89 89* ***E*** *info@saba.nl* ***www.saba.nl***

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer: 2011-01-01, hiermee vervallen alle eerdere versies

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

SABA Dinxperlo BV
*Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo **T** +31 (0)315 65 89 99 **F** +31 (0)315 65 89 89 **E** info@saba.nl **www.saba.nl***

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.