

Sigma Siloxan Fix Syn (voorheen Sigma Siloxan Synfix)



Omschrijving	Oplosmiddelhoudend fixeermiddel in Sigma Siloxan systemen op basis van siliconenhars voor buiten.
Gebruiksdoel	Fixeren van sterk zuigende en/of poederende ondergronden. Het fixeren van bestaande silicaat-afwerkingen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende hechtingseigenschappen. • Hoog indringend vermogen. • Verstevigende eigenschappen • Onverzeepbaar • Hoog waterdampdoorlatend
Kleur en glans	• Kleurloos
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: ca. 0,83 g/cm³ • Vaste stof: ca. 12 vol. % • Droogtijd: overschilderbaar na 12 uur • Vlampunt: 43°C <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Verbruik</u> ca. 170 ml/m² en meer, naargelang de zuigkracht van de ondergrond</p>
Systemen	<p><u>Grondlaag</u> Sigma Siloxan Fix Syn onverdund. Bij brosse en sterk zuigende ondergronden 2 x nat-in-nat</p> <p><u>Verdere bewerking</u> 2 x Sigma Siloxan Topcoat Matt of 2 x Sigma Siloxan Topcoat Quartz Matt of 1 x Sigma Siloxan Filler 1 x Sigma Siloxan Topcoat Matt</p> <p><u>Reiniging</u> Het gereedschap dient dadelijk na gebruik met white-spirit gereinigd te worden.</p>
Ondergrond- condities	Ondergrond keuren, reinigen en de niet draagkrachtige vlakken verwijderen.
Verwerkings- condities	Min. 3°C

Sigma Siloxan Fix Syn (voorheen Sigma Siloxan Synfix)



Instructies voor gebruik

Aanbrengen met borstel of rol

Veiligheidsmaatregelen

Ontvlambaar
Receptiënt gesloten houden
Tijdens de arbeid niet eten, drinken of roken
Product niet in de gootsteen werpen

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.