

# Technische Fiche

## Sigmavar WS Gloss

8114



Omschrijving	Hoogglanzende kras- en slijtvaste watergedragen vernis voor binnen op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie.
Gebruiksdoel	Het vernissen van betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen en deuren. Het vernissen van minder intensief gebruikte trappen en vloeren, bijvoorbeeld in de woningbouw.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soepel te verwerken</li><li>• Snelle droging</li><li>• Reukarm</li><li>• Egaal aanzien</li><li>• Krasvast en zeer goed slijtvast</li><li>• Gemakkelijk te reinigen</li><li>• Na voldoende droging (7 dagen) bestand tegen courante huishoudelijke schoonmaakmiddelen en tegen spatten van water, koffie, thee, wijn, alcohol 40%</li></ul>
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kleurloos en kleuren volgens de Sigmalife kleurkaart 2007, uitgezonderd de kleuren gemarkeerd met een *.</li><li>• Andere kleuren: raadpleeg onze dienst Technical Support.</li><li>• Hoogglans</li></ul>
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dichtheid: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup></li><li>• Vaste stof: ca. 30 vol. %</li><li>• Aanbevolen droge laagdikte : 25 micrometer</li><li>• Stofdroog na: ca. 1 uur</li><li>• Kleefvrij na: ca. 2 uur</li><li>• Overstrijkbaar na: ca. 4 uur</li><li>• Vlampunt: niet van toepassing</li></ul> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Theoretisch</u> 12 m<sup>2</sup>/liter voor een droge laagdikte van 25 micrometer</p> <p><u>Praktisch</u> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>
Systemen	<p><u>Nieuw of kaal hout</u> 3 lagen Sigmavar WS Gloss</p> <p><u>Bestaande intacte vernislagen</u> 1 à 2 lagen Sigmavar WS Gloss</p>

## Sigmavar WS Gloss



Ondergrond- condities	<p><u>Nieuw hout</u> Schone, droge, vetvrije en geschuurde ondergrond</p> <p><u>Bestaande intacte alkyd- en vernislagen</u> Grondig reinigen en terdege schuren.</p>
Verwerkings- condities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en drogingsproces boven 7°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%
Instructies voor gebruik	<p><u>Borstel/rol</u> Voor gebruik goed oproeren</p> <p><u>Verdunning</u> Zonodig leidingwater (vernis is gebruiksklaar)</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Leidingwater</p>
Veiligheids- maatregelen	Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b). Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.
Aanvullende gegevens	<p>Bepaalde tropische loofhoutsoorten bevatten inhoudsstoffen die bij een afwerking met Sigmavar WS Gloss tot problemen kunnen leiden.</p> <p>Afzelia bijvoorbeeld bevat inhoudsstoffen die de droging van Sigmavar WS Gloss nadelig beïnvloedt. Een ander voorbeeld is merbau. Deze houtsoort bevat in water oplosbare inhoudsstoffen die door de natte laklaag migreren en aan het oppervlak zichtbaar worden.</p> <p>Bij het vernissen van dergelijke tropische houtsoorten wordt geadviseerd contact op te nemen met Sigma Coatings.</p>
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
EMG	10100DN4259