

# Polierempfehlung Autoclear LV Exclusive

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH


## Kurzbeschreibung

Autoclear LV Exclusive besitzt spezielle Verlaufseigenschaften. Für ein perfektes Endergebnis wird empfohlen, den Klarlack nach 12 Stunden zu polieren.  
Wird dennoch am selben Tag poliert, ist es wichtig, die untenstehende Polierempfehlung zu verwenden.

## Polieranweisung

Nicht innerhalb der ersten 2 Stunden nach dem Abkühlen polieren.

### Schleifen



- P1200 Schleifen mit 3M 260L P1200 mit Interface Pad  
P3000 Schleifen mit Trizact P3000 mit Interface Pad (nass)

### Polieren



- 3M:**  
1. 3M Fast Cut Plus (Grüne Kappe) mit grünem Pad verwenden  
2. Pad mit klarem Wasser ausspülen  
3. 3M Extra Fine Compound (Gelbe Kappe) mit gelbem Pad verwenden.  
4. Polierte Fläche mit gelbem 3M Poliertuch reinigen.

**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Kruppstraße 30  
D-70469 Stuttgart  
Tel: +49 (0)711 8951 - 0

**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
Tel: +43 (0)662 48989 - 250

**Akzo Nobel Car Refinishes AG**  
Adetswilerstrasse 4  
CH-8344 Bäretswil  
Tel: +41 (0)44 931 44 44

## NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

**Wichtiger Hinweis:** Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

### Zentrale:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)