

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

TEKNISK SPECIFIKATION

KÄHRS LINNEA, 7 MM

AB Gustaf Kähr
Box 805
382 28 Nybro
Tel: 0481-460 00 | Fax: 0481-178 31
info@kahrs.se | www.kahrs.se

Användningsområden och speciella kännetecken

Kährs Linnea är framförallt avsett för att användas i bostäder. Detta golv förenar ett snyggt utseende, enkelläggning och låg bygghöjd.

- Äkta träyta.
- Formstabil på grund av klimatstyrda produktionsprocesser och balansen mellan över- och underskikt.
- Ett av de hårdaste golven i Kährs sortiment tack vare mellanskikt av HDF-board.
- Bygger endast 7 mm på höjden.
- Enkelt att lägga tack vare precisionen i tillverkningen och Kährs Woodloc®-fog.
- Finns för varje smak i mer än 30 mönster och träslag.
- Naturligt och individuellt utseende.
- Färdigbehandlat med UV-härdad lack. Trend-produkterna är mikrofasade på alla kanter, dock ej träslaget Hard Maple.
- Slitstarkt och enkelt att sköta.
- Det går att renovera ytbehandlingarna.

Konstruktion

- 1- och 2-stavsbräder bestående av tre skikt. Alla sidans bräder är försedda med Kährs Woodloc®-fog.
- Ytskikt av ädelträfaner.
- Mellanskikt av träfiberskiva (HDF).
- Baksida av träfaner.

Ytskiktstjocklek

- 0,6 mm.

Ytbehandling

- Färdiglackerat (för torra utrymmen med normalt slitage) med UV-härdad polyuretan/akrylatbaserad lack (ca 30° Gardner, matt lack ca 10° Gardner). Lacken är fri från lösningsmedel och formaldehyd. Den är slitstark och bevarar träets naturliga karaktär.
- Färdigoljat (för torra utrymmen med normalt slitage) med naturolja (10° Gardner). Oljan består huvudsakligen av solros- och rapsolja.

Krav på undergolvet

Undergolvet måste vara torrt, rent, plant och fast. Föreskrifterna i HusAMA98, Tabell 43.DC/-1 samt MDB.3 gäller. Notera i övrigt våra krav på undergolvet. Mer information finns i vår broschyr om Undergolv och golvvärme som kan laddas ner från vår professionella hemsida på www.kahrs.com.

Läggning

Kährs Linnea läggs flytande. Bräderna ligger alltså löst på undergolvet och länkas samman med Kährs Woodloc®-fog. Beräkna ett spill på ca 2 % vid läggning på längden av rummet och ca 8–10 % vid diagonalläggning. Om golvet är bredare än 12 m måste detta delas med en rörelsefog. Under bräderna ska ett stegljudsdämpande underlag läggas. Använd t ex Kährs Tuxex eller grålumppapp som mellanlägg.

Golvvärme och värmeledningsförmåga

Kährs Linnea passar utmärkt för läggning på golvvärme. Värmeledningsförmåga: ca 0,22 W/(m*K). Grålumppapp rekommenderas som mellanlägg vid golvvärme.

Underhåll

Dammsug eller fuktorka golvet vid behov med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten skadar golvet. För detaljerade skötselanvisningar, ladda ned vår broschyr om underhåll från vår professionella hemsida på www.kahrs.com.

Fuktkvot

Fuktkvot vid leverans: $7 \pm 2 \%$.

Vikt

7 kg/m².

Förpackning

- Skyddande kant av wellpapp (100 % returpapper).
- Klimatskydd av PE-folie (Återvinnnes).

Förpackningsinnehåll

Bredd	Längd	Antal	m ²
193 mm	1225 mm	10	2,84
118 mm	1225 mm	12	1,74

Info

Kährs Linnea 7 mm har ett ytskikt av faner i äkta trä och är lackerad med samma slitstarka lack som våra övriga trägolv.

Vid lättare horisontell belastning på Linnea är det respektive träslags naturliga hårdhet som avgör om det blir intrycksmärken. Vid tyngre belastning avspeglar sig stommens hårdhet, enligt Brinell, vilket ger ett relativt högt värde.