

Skamol Smooth Plaster

	Værdi	Enhed
Vægtfylde	≤ 1.400	kg/m ³
Trykstyrke	CS II	
Absorption af vand	Klasse W0	
Vanddamp permeabilitet, μ	≤ 15	
Klæbeevne	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Varmeledningsevne (gennemsnitlig tabellarisk værdi, P=50%), λ _{10,1br}	≤ 0,45	W/mK
Generelt		
Sækstørrelse	15	kg
Forbrug, 2mm (pr. sæk)	7,5	m ²
Holdbarhed	12	måneder
Hældetemperatur	+5 til +25	°C
Tilsat vand (pr. sæk)	5,5 til 6,5	l
Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem)	2824.50.90	
Farve	Hvid	

Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 13.7.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

