

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 4a

GRANDE DURABILITE

BON POUVOIR COUVRANT

ANTIROUILLE

SECHAGE RAPIDE

Peinture antirouille multicouche satinée

DESCRIPTION

Peinture antirouille satinée pour protection des métaux ferreux à base de résine à séchage rapide et de phosphate de zinc.

Convient pour travaux intérieurs comme extérieurs, en milieu rural, urbain ou industriel.

Résiste aux griffes et aux intempéries.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film

Satinée
Selon NF DTU 59.1

Brillant Spéculaire

à 60° : 30 à 50 ub
à 85° : 60 à 70 ub

Rendement

8 m²/L selon le support

COV

Conforme à la Directive
Européenne 2004/42/CE
Selon EN ISO 11890-2
Contient au maximum 455 g/L

Opacité

Norme NF EN 13300 : Classe 3
Opacité / 95% et < 98%

Abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1
*(perte d'épaisseur < 5µm après
200cycles)*

Temps de séchage

Sec au toucher : 1h
Recouvrable : 2h

Extrait sec

En poids : 71%
En volume : 56%

Densité

à 20°C : 1,36

Hygiène et sécurité

Voir Fiche de Sécurité

Conditionnement

2L - 5L

Conservation

6 mois dans son emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel
et des fortes chaleurs

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

Le support doit être sec et exempt de graisse. Le sablage de l'acier jusqu'au grade Sa 2,5 à 3 est la préparation idéale. Veiller à éliminer toutes les anciennes couches non-adhérentes. Rincer ensuite le support au thinner synthétique et laisser sécher avant application.

Condition d'application :

La T°C du local doit être de min. 15°C et 3°C au-dessus point de rosée. L'humidité relative du local ne doit pas dépasser 65%HR. Le local sera ventilé afin d'assurer le séchage correct de la peinture. Aération de min. 0,1 m/sec. Les conditions d'applications seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Applications :

Pistolet conventionnel : Diluer avec max. 20% thinner synthétique. Gicleur 1,5 à 2 mm. Pression 3 à 4 atm.

Pistolet airless : Diluer avec max. 15% thinner synthétique. Gicleur 0,015 à 0,017 inch. Pression 120 à 150 atm.

Brosse : Dilution max. 10-15% thinner synthétique.

Nettoyage du matériel : thinner synthétique.

DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - contact@dragopaint.be