

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 7b2

**TEINTABLE**

**EXCELLENT POUVOIR COUVRANT**

**STRUCTURABLE**

**FACILEMENT APPLICABLE**

**Crépi mural teintable pour extérieur  
et intérieur.**

## DESCRIPTION

Crépi mural de décoration ou de protection à base de copolymères à dispersion aqueuse. Convient pour travaux d'intérieurs et extérieurs. Pour tous supports de maçonnerie, fibrociment, bois, contreplaqué, plâtre, béton, etc.

Egalement destiné à la fabrication et à la rénovation des anciens fonds. Très bon accrochage. Excellente élasticité. Perméabilité régulière à la vapeur d'eau. Très bonne résistance aux intempéries.

Application facile et sûre. Temps de prise rapide. Prêt à l'emploi en blanc, ou bases à teinter.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect du film

Mat structuré  
Selon NF DTU 59.1

### Nettoyage

Eau

### Rendement

1,5 à 4 kg/m<sup>2</sup>

### COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L  
Contient au maximum 10 g/L

### Opacité

Norme NF EN 13300 : Classe 2  
*Opacité /98% et < 99,5%*

### Abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1  
*(perte d'épaisseur < 5µm après 200cycles)*

### Temps de séchage

Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 24h

### Extrait sec

En poids : 87%  
En volume : 69%

### Densité

à 20°C : 2,09

### Hygiène et sécurité

Voir Fiche de Sécurité

### Conditionnement

8kg, 15kg, 25kg  
Blanc et bases à teinter

### Conservation

6 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## MISE EN ŒUVRE

Application à la brosse ou au rouleau alvéolé, pistolet ou taloche, caoutchouc ou laine de préférence sans dilution.

Le support doit être sec et exempt de graisse, préparé selon NF DTU 59.1. Veillez à éliminer les anciennes couches non adhérentes et à dépeussier.

L'humidité du support ne doit pas dépasser les 5% ; La température du local doit être de minimum 5°C ; L'humidité relative ne doit pas dépasser les 65%.

**DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - [contact@dragopaint.be](mailto:contact@dragopaint.be)**