

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 7b2

**GRANDE DURABILITE**

**BON POUVOIR COUVRANT**

**MULTI SUPPORT**

**FACILEMENT APPLICABLE**

## Peinture alkyde uréthane pour sol

### DESCRIPTION

Revêtement renforcé pour sol à base de résine alkyde uréthane.

Convient pour travaux d'intérieurs et extérieurs comme cave, garage, terrasses en béton, planchers, etc...

Ecellent pouvoir couvrant, bonne résistance à l'abrasion. Prêt à l'emploi.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Aspect du film

Satinée  
Selon NF DTU 59.1

#### Brillant Spéculaire

à 60° : 70 à 80 ub  
à 85° : 95 à 100 ub

#### Rendement

10 à 12 m<sup>2</sup>/L selon le support

#### COV

Conforme à la Directive  
Européenne 2004/42/CE  
Selon EN ISO 11890-2  
Contient au maximum 170 g/L

#### Opacité

Norme NF EN 13300 : Classe 3  
*Opacité /95% et < 98%*

#### Abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1  
*(perte d'épaisseur < 5µm après  
200cycles)*

#### Temps de séchage

Sec au toucher : 6h  
Recouvrable : 24h

#### Extrait sec

En poids : 76%  
En volume : 54%

#### Densité

à 20°C : 1,15

#### Hygiène et sécurité

Voir Fiche de Sécurité

#### Conditionnement

0,75L, 2L, 20L

#### Conservation

6 mois dans son emballage  
d'origine fermé, à l'abri du  
gel et des fortes chaleurs

### MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

Le support doit être sec et exempt de graisse. Le sablage de l'acier jusqu'au grade Sa 2,5 à 3 est la préparation idéale. Veiller à éliminer toutes les anciennes couches non-adhérentes. Rincer ensuite le support au thinner et laisser sécher avant l'application.

Condition d'application :

La T°C doit être de min. 15°C et 3°C au-dessus point de rosée. L'humidité relative du local ne doit pas dépasser 40%HR. L'humidité du support max. 5%.

Applications :

Pistolet conventionnel : Diluer avec max. 20%. Gicleur 1,5 à 2 mm. Pression 3 à 4 atm.

Pistolet airless : Diluer avec max. 15%. Gicleur 0,015 à 0,017 inch. Pression 120 à 150 atm.

Rouleau, brosse : Dilution max. 15%.

Nettoyage du matériel : white-spirit.

**DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - [contact@dragopaint.be](mailto:contact@dragopaint.be)**