

**GRANDE DURABILITE**

**BON POUVOIR COUVRANT**

**HAUTEMENT LESSIVABLE**

**FACILEMENT APPLICABLE**

## PEINTURE MURALE MAT ISOLANTE

### DESCRIPTION

Peinture isolante murale mat à base de résine glycérophalique pour travaux intérieur, plafonds et murs.

Peinture pour fonds enduits et surfacés (béton, plâtres) comme pour bois, bois compressé.

Mais aussi pour application après protection anti-rouille sur métaux. Isole et nourrit les fonds absorbants, rend homogène les fons anciens. Peinture non pénétrante.

Excellent pouvoir couvrant et très blanc. Lutte contre les taches d'humidité, etc.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Aspect du film

Mat  
Selon NF DTU 59.1

#### Brillant Spéculaire

à 85° : 2,5 à 4 ub

#### Rendement

8 m<sup>2</sup>/L selon le support

#### COV

Conforme à la Directive  
Européenne 2004/42/CE  
Selon EN ISO 11890-2  
Contient au maximum 430 g/L

#### Opacité

Norme NF EN 13300 : Classe 2  
*Opacité /98% et < 99,5%*

#### Abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1  
*(perte d'épaisseur < 5µm après  
200cycles)*

#### Temps de séchage

Sec au toucher : 8h  
Recouvrable : 24h

#### Extrait sec

En poids : 72%  
En volume : 51%

#### Densité

à 20°C : 1,44

#### Hygiène et sécurité

Voir Fiche de Sécurité

#### Conditionnement

0,75L - 2L - 5L

#### Conservation

6 mois dans son emballage  
d'origine fermé, à l'abri du gel  
et des fortes chaleurs

### MISE EN ŒUVRE

#### Preparaion du support :

Le support doit être sec et exempt de graisse. Veiller à éliminer toutes les anciennes couches non-adhérentes.

#### Condition d'application :

La T°C du local doit être de min. 8°C et 3°C au-dessus point de rosée. L'humidité relative du local ne doit pas dépasser 40%HR. L'humidité du support ne doit pas dépasser 5%.

#### Applications :

Rouleau- Brosse : 1ère couche : diluer max 5% W.S et 2ème couche sans dilution.

#### Condition de séchage :

La T°C du local doit être de 15°C min et une humidité relative < 70% HR. Aération conseillée.

*Nettoyage du matériel : white spirit.*

**DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - [contact@dragopaint.be](mailto:contact@dragopaint.be)**