

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 7b2

**HYDROFUGE**

**RESISTE AUX UV**

**APPARENCE NATURELLE**

**FACILEMENT APPLICABLE**

## Huile d'imprégnation cirante à l'eau.

### DESCRIPTION

Huile d'imprégnation à l'eau pour protection du bois. Prêt à l'emploi.

Convient pour travaux d'intérieurs et extérieurs, pour le traitement du bois (mobilier, terrasses...). Excellente résistance aux intempéries. Résiste à l'eau grâce à son pouvoir d'hydrofuge. Résiste au gonflement et ralenti la moisissure et a la croissance fongique. Aide à maintenir la couleur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Aspect du film

Naturel

#### Nettoyage

Eau

#### Rendement

10 à 12 m<sup>2</sup>/L selon le support

#### COV

Conforme à la Directive Européenne 2004/42/CE  
Selon EN ISO 11890-2  
Contient au maximum 2 g/L

#### Supports

Bois, liège, terre cuite, ...

#### Application

Chiffon  
Brosse

#### Temps de séchage

Sec au toucher : 6h  
Recouvrable : 24h

#### Extrait sec

En poids : 22%  
En volume : 22,6%

#### Densité

à 20°C : 0,96

#### Hygiène et sécurité

Voir Fiche de Sécurité

#### Conditionnement

5L

#### Conservation

6 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

### MISE EN ŒUVRE

Application à la brosse, au torchon sans dilution. Appliquer sur surface sèche une très fine couche. Laisser 20 minutes puis essuyer l'excédant. Appliquer la 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> de la même manière avec 6h d'écart.

Le support doit être sec et exempt de graisse, préparé selon NF DTU 59.1. Veillez à éliminer les anciennes couches non adhérentes, à poncer et à dépoussiérer.

L'humidité du support ne doit pas dépasser les 5% ; La température du local doit être de minimum 15°C ; L'humidité relative ne doit pas dépasser les 65%.

**DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - [contact@dragopaint.be](mailto:contact@dragopaint.be)**