

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 7b2

SANS ODEUR DE SOLVANT

EXCELLENT POUVOIR COUVRANT

BONNE ADHERENCE

FACILEMENT APPLICABLE

Primer crépi mural pour extérieur et intérieur.

DESCRIPTION

Primer crépi mural à base de copolymères à dispersion aqueuse.

Convient pour travaux d'intérieurs et extérieurs. Pour tous supports de maçonnerie, fibrociment, bois, contreplaqué, plâtre, béton, etc.

Egalement destiné à la fabrication et à la rénovation des anciens fonds. Très bon accrochage.

Excellente élasticité. Perméabilité régulière à la vapeur d'eau. Très bonne résistance aux intempéries.

Prépare le support à une application de crépi structuré.

Application facile et sûre. Temps de prise rapide. Prêt à l'emploi.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film

Mat
Selon NF DTU 59.1

Nettoyage

Eau

Rendement

1,5 à 4 kg/m²

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L
Contient au maximum 1 g/L

Opacité

Norme NF EN 13300 : Classe 2
Opacité /98% et < 99,5%

Abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1
(perte d'épaisseur < 5µm après 200cycles)

Temps de séchage

Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 24h

Extrait sec

En poids : 72,6%
En volume : 35%

Densité

à 20°C : 1,598

Hygiène et sécurité

Voir Fiche de Sécurité

Conditionnement

8kg, 15kg, 25kg

Conservation

6 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MISE EN ŒUVRE

Application à la brosse ou au rouleau alvéolé, pistolet ou taloche, caoutchouc ou laine de préférence sans dilution.

Le support doit être sec et exempt de graisse, préparé selon NF DTU 59.1. Veillez à éliminer les anciennes couches non adhérentes et à dépeussier.

L'humidité du support ne doit pas dépasser les 5% ; La température du local doit être de minimum 5°C ; L'humidité relative ne doit pas dépasser les 65%.

DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - contact@dragopaint.be