

FORMULE 12

Matte latex voor gebruik binnen

DEFINITIE Zeer kwalitatieve vinyl latex voor een matte afwerking van oppervlakken binnen

ONDERGRONDEN	Binnenmuren , nieuw of reeds geschilderd die proper en niet verkrijtend zijn : * plafonds * gips * gyproc platen * bakstenen * cement pleister * beton * hout , multiplex * behangpapier
---------------------	--

ALGEMENE KENMERKEN	* Product op waterbasis : geurloos , makkelijk en veilig te verwerken met respect voor het milieu * Goede dekkracht * gelijkmatige indringing in de ondergrond * gelijkmatige droging geeft een oppervlak zonder fouten en/of aanzetten
---------------------------	--

EIGENSCHAPPEN	Samenstelling : Bindmiddel : compound van PVA. Vrij van olie en plasticizers overeenkomstig DIN55945 Uitzicht van het product : Thixotroop Droge vaste stofgehalte : 60 % $\pm$ 2% in gewicht en 54% $\pm$ 2% in volume Glansgraad : 2 GU Densiteit : 1,51 $\pm$ 0,1 Viscositeit bij 20°C : 6000mPas Brookfield – 100rpm – spindle n°6 Droogtijd : 20°C 60%RV en 40 μ m droog Aanrakingsdroog : 1 uur Overschilderbaar : na 6 uur Theoretisch rendement : $\pm$ 10-12 m ² /L op een gladde ondergrond en zonder verlies Schrobklasse : Klasse 2 volgens ISO 11998
----------------------	--

VERWERKING-GEGEVENS	Ondergrond dient zuiver te zijn en een geschikte voorbereiding hebben ondergaan die toeliet om de slechte - en niet hechtende delen te verwijderen Volgens DIN 18363 Teil c NIEUWE ONDERGRONDEN : Nieuwe ondergronden moeten een minimale droogtijd gehad hebben van 28 dagen. • Ontvetten, ontstoffen en goed reinigen • Elke scheur dient te worden opgevuld • Elk aanwezig stuk metaal dient eerst te worden behandeld met een synthetische primer • Ondergronden in gips of verkrijtende ondergronden kunnen voorafgaandelijk worden behandeld met een laag FACADE FIX. OUDE ONDERGRONDEN : Bij de voorbereidende werkzaamheden dient men ervoor te zorgen dat de staat van de ondergrond vergelijkbaar is met deze van een nieuwe ondergrond • Alle niet hechtende of loskomende stukken verwijderen. In geval van reiniging met hogedrukreiniger een afdoende droogtijd respecteren • Als de ondergrond verkrijtend is een laag FACADE FIX aanbrengen
----------------------------	--

AANBRENGEN	• Borstel of Rol : klaar voor gebruik • Eerste laag kan worden verdund met 2 tot 5% water • Airless Pistool : optimaal rendement met een verdunding van 5 tot 10% water gebruik van een nozzle ,415 - 421 en 515 - 521 en druk van 220 bar • Luchtondersteunde airless toepassing : optimaal rendement bij een verdunding met water van 5 tot 10% , gebruik van een nozzle 415 - 421 et 515 - 521 en een druk tussen de 120 et 220 bar (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté)
-------------------	--

EASYTEX

REINIGING VAN HET MATERIAAL	Met water direct na gebruik.
AANBEVELINGEN	Omgevingsfactoren bij het aanbrengen : * Omgevinstemperatuur en temperatuur van de ondergrond hoger dan 10°C, en lager dan 30°C * Relatieve luchtvochtigheid lager dan 90 %
KLEUREN	WIT OP VOORRAAD , aangekleurd bij bestelling van volledige batch
VERPAKKINGEN	5L – 10L (Plastique)
BEWAREN	1 jaar in de originele , gesloten verpakking Opslaan in een goed geventileerd lokaal bij een temperatuur tussen + 5°C et + 35°C.
HYGIENE, VEILIGHEID, TRANSPORT	Gelieve onze betreffende veiligheidsfiche te raadplegen.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.