

MULTIPRIMER AQUA

Waterafdundbare grondlaag

	100% waterafdundbare acrylaat dispersie.
SAMENSTELLING	
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN	• Snelle droging • Mat van uitzicht • Waterafdundbaar • Zonder co-solventen • Reukloze grondlaag speciaal ontwikkeld voor talloze toepassingen in de bouw, maar kan ook voor industriële doeleinden gebruikt worden, zowel binnen als buiten. Wordt hoofdzakelijk gerold of gekwast. - Vast stofgehalte: 59,9% - Densiteit: 1,29 MULTIPRIMER AQUA is geschikt voor volgende ondergronden: gegalvaniseerd staal, aluminium, roestvrij staal, steen, tegels, glas, MDF, kunststof en oude solvent gebaseerde verven waarop de hechting uitstekend is.
TOEPASSINGEN : VOORBEREIDING:	• Belangrijkste handeling voor elke schildersbeurt. De te behandelen ondergronden inwrijven met een Scotch Bride. De oppervlakte vervolgens droogvegen met zuivere en goed absorberende doeken.
AANBRENGEN MET KWAST OF ROL:	• MULTIPRIMER AQUA mag met 2 tot 5% water verdund worden.
SPUITPISTOOL	• Sproeikop met een opening van 1,2 tot 1,5 • Druk 2 bar aan de pomp • Verdunnen: Max 5% water toevoegen tot een spuitviscositeit van 30 sec. FORD 5cup nr. 4. 2 dunne lagen aanbrengen. Natte laagdikte: 100 -125 µm; droge laagdikte: 70 -75 µm. Minstens 2 uren wachten alvorens men kan overgaan tot het aanbrengen van een eindlaag: zoals: EASY MAT, EASY WOOD AQUA SATIN, EASY WOOD AQUA MAT hoogglans of satijn. MULTIPRIMER AQUA kan na 48 uren overschilderd worden met de industriële aflakken: Epoxy of 2K PU. Voor andere toepassingen moet men eerst een technisch advies vragen. De ideale spuitomstandigheden liggen tussen de 18° en 20°C. Men kan de droging versnellen door de temperatuur op te voeren tot 40°C. In dit geval moet er een verplichte uitdamp tijd van 30 min in acht genomen worden.
DROGING	Stofvrij: 15 – 30 min. Droog: 2 uren. De droging wordt nagenoeg niet beïnvloed door temperaturen die lager liggen dan 15°C en een relatieve vochtigheidsgraad hoger dan 65%.

REINIGING	Water
RENDEMENT	6-8 m ² /Li.
KLEUREN	kleuren op aanvraag
VERPAKKINGEN	WIT: 2,5L (Metal) TRANSPARANT: 2,25L (Metal)
WAARSCHUWINGEN	Vorstgevoelig product
VOC	Pass French VOC Regulation - Pass French CMR component - Pass AgBB - Pass Belgian Regulation Royal Decree of May2015 - Pass Indoor Air Comfort ® - Compliant Breeam International

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.