

PRIMEXTREME

DESCRIPTION	Émulsion alkydée à base d'eau sans co-solvants. Formulée à partir de résine cationique.
APPLICATION	PRIMAIRE ISOLANTE MATTE POUR USAGE INTÉRIEUR. Peut également être utilisée à l'extérieur, mais dans ce cas, elle doit être recouverte d'une peinture de finition pour l'extérieur.
SURFACES	Primaire couche universelle sur bois brut, bois exotique, plâtre, crépi, ciment, MDF, plaques de plâtre, panneaux de fibres et anciennes peintures alkydes...
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Bloque la nicotine, les taches de rouille et d'humidité ⇒ A été spécialement développé pour bloquer de manière optimale les tanins de certaines essences de bois (merbau, afzelia, cèdre, ...) ⇒ Bloque également la suie présente et peut être utilisé lors de la rénovation d'un bâtiment ayant subi un incendie. ⇒ À appliquer comme primaire et comme couche finale.
APPLIQUER	<p>* S'applique en 2 couches.</p> <p>* Le produit doit être dilué avec 5-8 % d'eau pour la première couche. La deuxième couche est appliquée sans dilution.</p> <p>* Idéalement, et pour un résultat optimal, PRIMEXTREME doit être recouvert d'une couche de finition.</p> <p>Lors de l'application avec airless ou HVLP, on obtient un rendement optimal avec une dilution de 5 %. Utiliser une buse (gicleur) de type 415-421 et 515-515 à une pression entre 120 et 220 Bar (GRACO FINISHPRO 395-2258V EUR VISION Airless et HVLP).</p>

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Teneur en matières sèches
 en poids et en volume : 60%
 Densité : 1,59
 Rendement théorique : 8 – 10 m²/l selon le support

APPLICATION	Matériau	Solution
	Pinceau / Rouleau	5 – 8% d'eau
Airless et HVLP	5% d'eau	

NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau
RECOUVRABILITÉ	Après un temps de séchage de 4 heures , PRIMEXTREME peut être recouvert de n'importe quelle peinture à base d'eau (latex, laque, 2K) ainsi que de peintures solvantées à base de white spirit. D'autres peintures solvantées nécessitent un test préalable. Il est également possible de laisser PRIMEXTREME non recouvert pour une finition intérieure.
COULEUR	Blanc
EMBALLAGES	2,5 l – 10 l
CONSERVATION	<ul style="list-style-type: none"> - 1 an dans l'emballage d'origine fermé - PRIMEXTREME doit être protégé contre le gel.

EASYTEX

**HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
TRANSPORT**

V"COV : Limites de l'UE pour ce produit (cat. IIA/a) : 75 g/l (2007) et 30 g/l (2010). La valeur actuelle des COV pour PRIM'ISOL est de 2 g/l.

Remarque : Remplace toutes les éditions précédentes. Il incombe au client de vérifier, avant chaque utilisation, si ceci est bien la dernière version. Toutes les informations figurant dans cette fiche sont uniquement à titre informatif et peuvent nécessiter une description adaptée de l'état et du traitement des supports.