

PRIMEXTREME

OMSCHRIJVING	Alkyd emulsie op waterbasis zonder co-solventen. Geformuleerd op basis van kationisch hars.	
TOEPASSING	Matte isolatieprimer voor gebruik binnen. Kan ook buiten worden gebruikt maar moet in dat geval worden overschilderd met een top-coat verf voor buiten.	
ONDERGRONDEN	Universele primerlaag op blank hout, exotisch hout, gips, crepy, cement, MDF, gipsplaten, vezelplaten en oude alkyd verven....	
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Blokkeert nicotine, roest-en vochtvlekken ⇒ Werd speciaal ontwikkeld om op de meest efficiënte manier de tannine bij bepaalde houtsoorten te blokkeren (merbau, afzelia, ceder,...) ⇒ Blokkeert ook aanwezig roet en kan worden gebruikt bij de renovatie van een gebouw waar een brand heeft gewoed. ⇒ Aan te wenden als primer en als eindlaag. 	
TOEPASSEN	<ul style="list-style-type: none"> * Wordt aangebracht in 2 lagen. * Product dient voor eerste laag te worden verdund met 5-8 % water. De tweede laag wordt onverdund aangebracht. * Idealiter, en voor een optimaal resultaat, moet PRIMEXTREME worden overschilderd met een top-coat laag. * Bij toepassing met airless of HVLP bekomt men een optimal rendement bij een verdunding met 5 % water. Een nozzel (spuitmond) van 415-421 en 515-515 gebruiken bij een druk tussen 120 en 220 Bar (GRACO FINISHPRO 395-2258V EUR VISION Airless en HVLP). 	
IDENTIFICATIE EIGENSCHAPPEN		
	Droge vaste stofgehalte in gewicht en volume : 60% Dichtheid : 1,59 Theoretisch rendement : 8 – 10 m ² /l afhankelijk van de ondergrond	
TOEPASSING	Materiaal	Oplossing
	Borstel / Rol	5 – 8% water
	Airless en HVLP	5% water
REINIGING VAN HET MATERIAAL	Met water	
OVERSCHILDEBAARHEID	Na een droogtijd van 4 uur kan PRIMEXTREME overschilderd worden met gelijk welke verf op waterbasis (latex, lak, 2K) alsook met solvent gedragen verven op basis van white spirit. Andere solvent verven vereisen een voorafgaande test. Men kan de PRIMEXTREME ook niet overschilderd laten voor een afwerking binnen.	
KLEUREN	Wit	
VERPAKKINGEN	1L – 2,5L – 10L (Metal)	
BEWARING	<ul style="list-style-type: none"> - 1 jaar in de originele gesloten verpakking - PRIMEXTREME dient beschermd te worden tegen vorst 	

EASYTEX

**HYGIENE, VEILIGHEID,
TRANSPORT**

VOC : EU grenswaarden voor dit product (cat.IIA/a) : 75 g/l (2007) en 30 g/l (2010). De huidige VOC waarde voor de PRIM'ISOL bedraagt 2 g/l.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.