

Rinforzo V 50

Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van egalisaties op nieuw of te renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel isolatiesystemen.

Wapeningsnet V 50 vergroot de prestaties voor wat betreft de elasticiteit, compactheid en bestendigheid bij de meest kritieke gebruikstemperaturen. Voorkomt de problemen door scheuren of microspleten te wijten aan dynamische aantasting op. Binnen en buiten.



PRODUCT VOORDELEN

- Grote elastische en mechanische bestendigheid
- Compatibel met elk type van mineraal, cement- of kalkhoudend egaliseermiddel
- Gekleurde stroken om overlapping te vergemakkelijken
- Onaantastbaarheid in alkalische ruimten, door agressieve chemische milieu-invloeden of door micro-organismen
- Eenvoudig en snel te leggen, ideaal voor reparaties van te renoveren oppervlakken
- Verklaring van productgeschiktheid wapening met gebruiksdoeleinden ETICS, Kwaliteitsmerk afgegeven door ITC-CNR volgens ETAG004

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Wapening van minerale egaliseermiddelen, op cement- of kalkbasis.

Compatibele egaliseermiddelen:

- minerale egaliseermiddelen in het algemeen

Ondergronden:

- prefab en ter plaatse gegoten beton
- gevelpleisters
- warmte-isolatiepanelen

Binnen en buiten voor civiel, commercieel en industrieel gebruik.

Niet gebruiken

Op dilatatievoegen of in direct contact met de ondergrond.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

De beschermende verpakking verwijderen en het net uitrollen. Rinforzo V 50 wordt met een gewone schaar of een cutter gesneden.

Aanbrengen

Rinforzo V 50 wordt aangebracht op de eerste laag nog vers product. Het net uitrollen en met de lijkam vastdrukken. De bladen moeten elkaar ten minste 10 cm overlappen bij de overgangen.

Reinigen

Rinforzo V 50 hoeft niet te worden gereinigd. Het gereedschap dat is gebruikt om de gebruikte materialen aan te brengen en te bedekken, moet worden gereinigd volgens de aanwijzingen van de technische specificaties van de materialen.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BESTEKTEKST

Egaliseren van warmte-isolatiesystemen of bepleisteringen uit te voeren met invoeging van een alkalibestendige wapening van glasvezel zoals Rinforzo V 50 van Kerakoll Spa. De egaliseermiddelen met een gladde metalen lijmkam op de eerder voorbereekte, gereinigde en maatvaste ondergrond aanbrengen. Het net bedekken in de eerste laag en wanneer deze hard is geworden, Rinforzo V 50 met een tweede laag product bedekken.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspekt	speciaal wit en groen net
Chemische aard	geappreteeerde glasvezel
Maasopening	≈ 4x4 mm
Verpakking	rol 50 m
Breedte	1 m
Gewicht	≈ 160 g/m ²
Dikte	0,45 mm

PRESTATIES

HIGH-TECH

Breukspanning kettingdraad	≥ 1600 N/5 cm
Breukspanning inslag	≥ 1900 N/5 cm
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard	van -30 °C tot +90 °C

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- aanwezige dilatatievoegen aanhouden
- droog houden, en beschermen tegen vochtigheid, UV-stralen en warmtebronnen
- opslag bij temperaturen tussen -5 °C en +40 °C
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot oktober 2015 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien de omstandigheden van de werkplaats en van de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.P.A.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com