



Silkecement Komplet



TEKNISK DATABLAD

PRODUKTBEKRIVELSE

Mikroniseret kvarts i kombination med optimeret resin gir en fremragende funktionalitet og fleksibilitet. Det gør Silkecement Komplet idealt som microspartel som slidlag og dekorationsspartel på mange underlag. Silkecement Komplet kommer i 2 type base og 2 typer toplag. Silkecement kan kombineres på mange måder, der vælges først baselag og derefter toplag, hver kombination gir et unikt udseende. Ved brug i vådrum skal der først udføres godkendt vådrumsmembran med LIP 2K vådrumsmembran, 24 timer efter montage af LIP 2K kan påførelsen af Silkecement Mono Base med armering påbegyndes, se påføringsvejledning for silkecement komplet for monteringsvejledning.

- Kan påføres både på gulve og vægge
- Fås i et stort udvalg af farver.
- UV stabil.
- Nem rengøring med våd klud og neutral sæbe
- Giver stor slidstyrke.

ANVENDELSE

Velegnet til dekorative belægninger på kommercielle gulve eller vægge såsom: butikker, kontorer, restauranter, showrooms, boliger, møbler, hylder, bordplader keramiske belægninger på badeværelser eller køkkener. Systemet er egnet til gulvvarme så længe der anvendes Silkecement armeringsnet i base mono. Ben på møbler og andet inventar skal beskyttes med filt underlagsskiver for at minimere ridser og trykmærker. Tunge eller spidse genstande vil kunne lave mærker i Silkecement Komplet.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET:

Betonunderlag: Skal have en restfugt på mindre end 4 vægt% og en aftræksstyrke på mindst 1,5 nm/mm², der må ikke være opstigende fugt. underlaget slibes og støvsuges derefter primes med Silkecement primer cement eller en afsandet Epoxy primer GI 110. Brug i vådrum: efter montagen af LIP 2K monteres Silkecement base mono direkte på den rene LIP 2K overflade. se påføringsvejledning for silkecement komplet for monteringsvejledning.

Brug på Trægulv:

- Min 21mm Konstruktionskrydsfinér skal fuldlimes i fer og not
- Afstand mellem strøer max 300mm
- Afstand mellem opklodsninger max 300mm
- Der skrues med Climate spunskrue 3,5x50mm max 150mm langs vægge og samlinger.
- Forskydning af pladestød min 1 fag

UDLÆGNING:

Monteres i temperaturer mellem 10°C og 30°C.

Base Minimum / maksimum materiale forbrug pr. Lag: 0,5 til 0,7 kg.

Medium Minimum / maksimum forbrug pr. Lag: 0,3 til 0,5 kg.

Fino Minimum / maksimum forbrug pr. Lag: 0,2 til 0,3 kg.



Silkecement Komplet



Silkecement Komplet er klar i spanden og der tilsættes kun farve, hæld farven i spanden og bland den grundigt med piskeris, derefter monteres den med spartel. Der slibes mellem lagene med en korn 60-80. Når basen er tør påføres næste behandling Silkecement medium eller fino. Der slibes med Korn 120-220 på det sidste lag fino.

Forbruget er ca. 1,3 til 2 kg pr. Lag og m² (afhængig af opbygningen).

MATERIALE DATA

Farve: Råhvid

Opbevaringsbetingelser: I de oprindelige forseglede enheder, tørt, køligt og frostfrit.

Holdbarhed: 6 måneder efter produktionsdato.

TEKNISKE DATA

Typer: Base Extreme – Base - Medium -Fino

Aspekt: Hvid pasta.

Massefylde: 1,8 - 1,6 - 1,4 - 1,3; kg / L

Mekaniske modstande (EN 1015-11):

Trykstyrke ved 28 dage: 35 -35- 30 -25 N / mm².

Bøjningsstyrke ved 28 dage:> 12 - 11- 10 -8N / mm²

Brandklasse (EN 13501-1): A1.

BEHANDLINGSTID:

Ved 50% rel. luftfugtighed og omgivelsestemperatur på 20° C

Potlife: 2 Time.

HÆRDETID

Ved 50% rel. luftfugtighed og underlagstemperatur på 20° C

Gangbar:7 timer

Fuldt hærdet: 28 dage.

SIKKERHEDSANBEFALINGER

Dette produkt indeholder marmor og kvarts.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Brug gummihandsker og sikkerhedsbriller.

Opbevares utilgængeligt for børn.

De tomme spande skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser.

Shore A / Shore D:

MAL-kode brugsklar blanding (1993):

Shore A: 80

00-1