



Inför hållbar ommålning, anpassning till rätt yta, stanna där.

LATHUND ES-metoden; miljöanpassad borttagning av organiskt skydd tex. lim och färgborttagningsmedel för Din hälsa och Din yta samt K-märkta ytor.

Gör enkelt så här: Airless högtrycksspruta, borste eller pensel (använd då pensel som spackelspade, aldrig pensla in) på medlet tjockt, flödigt, utanpå, **jobba aldrig in medlet**. Applicera i 1- eller 2-stepsbehandling, appliceras flödigt och jämnt, **tvärtom som när man målar, arbeta inte in, ska ligga jämnt och tjockt utanpå. Önskad filmtjocklek ska vara ca 150% av det färgskikt som ska bort.**

Inplastning, ska alltid göras, utom på stora tak, utanpå ytan med statiskt laddad plastfolie, **3M Hand Masker, maskeringsfilm** (försäljning finns i länk på hemsidan, annars Alcrobutik), den smiter själv åt utanpå ytan, får ej tryckas in!, ev. 3M Scotch Blue med tejp, som dugliga alternativ Tesa, eller Stokvis.

Hälsa- och miljöanpassad lyftning av organiska ämnen, tex färg och lim, dock inte kalkfärg. Förutsätter torr yta och temp +5- +40°C. Åtgång: från 0,2 liter/ kvm. För användning inomhus och utomhus, ofta k-märkt yta.

Skjuva lätt av med anpassat verktyg, skrapning: anpassat = samma radie som ytans radie, använd borste strävvhårig terrassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling eller micro skrapa.

ES tunn (7635) i tillslutet färgkar. Den avancerade **som ES** utan förtjockningsmedel, Antikvarisk yta, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi, 15 min.- 48 tim, normtid. 24tim. Avspolning med varmvatten, kommunalt vattentryck, flatstråle, strilmunstycke.

2-stepsbehandling

ES (7636) träfasad, **färg efter färg**, byggnadsvård du bestämmer, antikvarie, den avancerade, antikvarisk produkt, för k-märkt, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi, inom- och utomhus, användarvänlig, 15 min.- 24 tim (48 tim vid 10*).

ES +, (7637) plåttak kall yta, **färg på färg**, färgspill, klotter, byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt, **ta första lagret**, inom- och utomhus, användarvänlig, 20 min-4 tim (24tim vid 10*), normtid 4 tim.

ES 1, (7638) plåttak, **färglyftare till skinn** av plast- och oljefärg, för k-märkt, ger normalt intakt färgskinn på tak, lätthanterlig, 1-15 tim. normtid 3 tim.

1-stepsbehandling

ES 2, (7640) fasad, lager efter lager, löser plast och oljefärg, för k-märkt, mycket tjock för tex metall- och putsfasad, hänger, kanske besvärande odör, tillse god ventilation. **Färg efter färg**. Inom- och utomhus. 1-96 tim. normtid 36 tim.

ES 3, (7641) fasad och vägg, lager efter lager **lyfter och håller samman** plast och oljefärg, för k-märkt, **lätthanterlig**, 1-24(48) tim. normtid 7 tim.

ES 4, (7642) **den helt utan behov av miljömärkning. Den användarvänliga färglösaren för tex. giftiga båtbottnfärger** tex VC17, **kapsla in lyft upp och avfallshantera**, färg på färg, färgspill, klotter, byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt, inom- och utomhus, användarvänlig, 20 min-48 tim (24tim vid 10*), normtid 24 tim.