



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

OPAQUE S100

Technisches Datenblatt Nr. 135 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzbereiche:

Pigmentierte Grundierung auf Basis von Acrylmikroemulsion in wässriger Dispersion und Pigmenten mit hoher Deckkraft, geeignet für die Vorbereitung von Innen- und Außenwandflächen, die mit herkömmlichen Wasserfarben veredelt werden

Vorbereitung des Untergrunds und Anwendung:

Neue Wände: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem Sie alle Spuren von Staub oder Fett entfernen; überprüfen Sie, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist.



Alte Wände: Entfernen Sie alle kleinen Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden Farben perfekt haften. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmel, Algen und Moosen wird es empfohlen, diese zu reparieren, zu nivellieren, zu glätten und zwar mit unserem Rasostucco und eine Reinigungsbehandlung mit unserer Bloccamuffa oder Alga Muschio Stop, biozide Waschlösungen (für den Innen- und Außenbereich), durchzuführen.

Bei trockenem Untergrund schleifen, Staubrückstände entfernen und dann das gleiche Verfahren wie bei neuen Wänden vornehmen. Opaque S100 mit 10 - 15 Vol.-% reinem Wasser verdünnen und mit Farbroller, Pinsel oder Airless mit einer oder zwei Schichten Opaque S100 in einem Abstand von etwa 12 Stunden zwischen den einzelnen Schichten auftragen.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, über +30 °C und bei einer Feuchtigkeit von über 75 % anwenden.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.
- In Bezug auf die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produkts beziehen Sie sich bitte auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Art des Bindemittels	Acrylstyrol-Emulsion
Spezifisches Gewicht bei 20 °C	1600 g/L +/- 50
Brookfield-Viskosität6, Geschw. 20, 20 °C	von 9000 bis 15000 cP
Flammpunkt	nicht brennbar
Aussehen der trockenen Schicht	matt
Auftragen mit	Pinsel, Farbroller
Farbe	cremefarben
Theoretisches Deckungsvermögen	8-10 m ² /L
Trocknung	Berührung: nach 2 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Überschichtungsintervall	ca. 12 Stunden
Verdünnung	30 - 40 % mit reinem Wasser
Waschen von Werkzeugen	unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser
Erhältliche Verpackungen	L 10-2,5
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Handbuch zur Anwendung

Auftragen mit Farbroller, Pinsel oder Airless, auf Innen- und Außenflächen, von pigmentierter Grundierung mit hoher Deckkraft.