



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Fissativo R2000

Technisches Datenblatt Nr. 136 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzgebiete:

Styrol-Acryl-Isolator auf Wasserbasis mit durchdringender und imprägnierender Wirkung. Hochkonzentriert festigt es bröckelnde Wände, isoliert saugende Untergründe und sogar alte Altanstriche. Geeignet für die Behandlung von alten und neuen Mauern, vereinheitlicht deren Absorption und verbessert somit die Haftung des Finishs.

Oberflächenvorbereitung und Anwendung:

Neue Wände: Achten Sie darauf, dass das Substrat mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem alle Spuren von Staub oder Fett entfernt werden; Prüfen Sie, ob die Oberfläche vollkommen trocken ist.

Alte Mauern: Entfernen Sie alle Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die vorhandene Farbe perfekt haftet. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmelpilzen, Algen und Moosen empfiehlt es sich, mit unserem zu reparieren, zu nivellieren und zu glätten. Rasostucco und machen Sie eine Rekultivierungsbehandlung mit unserem. Block Schimmel oder Alga Muschio Stop, biozide Waschlösungen (jeweils für innen und außen).

Wenn der Untergrund trocken ist, schleifen, Staubreste entfernen und dann wie bei neuen Wänden vorgehen.

Verdünnen Sie Fissativo R2000 zu 500 Vol.-% mit reinem Wasser und tragen Sie es mit einer Rolle oder einem Pinsel auf die zu behandelnde Oberfläche auf.



NÜTZLICHE WARNUNGEN

- Nicht bei Temperaturen unter +5°C, über +30°C und bei Luftfeuchtigkeit über 75% verarbeiten.
- Werkzeuge mit Wasser reinigen.
- Informationen zur korrekten Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produktes entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Fissativo R2000

Technisches Datenblatt Nr. 136 - Revision 1 vom 16.06.2022

| | |
|--|--|
| Art des Bindemittels | Styrol-Acryl-Emulsion |
| Spezifisches Gewicht bei 20°C | 1000 g/l +/- 50 |
| Brookfield-Viskosität gir.6, vel. 20, 20 Grad | Strafgesetzbuch 2000 |
| Flammpunkt | nicht brennbar |
| Aussehen des Trockenfilms | matt/glänzend |
| Anwenden mit | Bürste, Rolle |
| Farbe | farblos |
| Theoretische Ausbeute | 18-20 m ² /L pro Anstrich |
| Trocknen | Anfassbar: 8 Stunden bei 20° C |
| | Ausführlich: 24 Stunden bei 20° C |
| Überanwendungsbereich | etwa 5 Stunden |
| Verdünnung | 500 Vol.-% mit reinem Wasser |
| Werkzeugwaschen | sofort nach Gebrauch mit Wasser |
| Packungen zu verkaufen | L 10-5-1 |
| Lagerung | an einem kühlen und trockenen Ort |

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo, pennello o airless, su supporti precedentemente trattati, di smalto all'acqua privo di solventi, ideale per ambienti chiusi con ciclo applicativo a due mani.