



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Bianchina Extra

Technisches Datenblatt Nr. 124 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzgebiete

Kalkfarbe auf Wasserbasis auf Reinspachtelbasis mit sehr langer Einwirkzeit. Untersucht, um dem Bauputz Dampfdurchlässigkeit, Schutz und Dekoration von vertikalen Innen- und Außenflächen zu verleihen

Untergrundvorbereitung und Anwendung

Neue Wände: Achten Sie darauf, dass das Substrat mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem alle Spuren von Staub oder Fett entfernt werden; Prüfen Sie, ob die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unseres auf. Grundierung Fixativ R2000 und trocknen lassen.

Alte Mauern: Entfernen Sie alle Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die vorhandene Farbe perfekt haftet. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmelpilzen, Algen und Moosen empfiehlt es sich, mit unserem zu reparieren, zu nivellieren und zu glätten. RASOSTUCCO und machen Sie eine Rekultivierungsbehandlung mit unserem. BLOCCAMUFFA, biozide Waschlösung. Wenn der Untergrund trocken ist, schleifen, Staubreste entfernen und dann wie bei neuen Wänden vorgehen.

Auf besonders mürben Untergründen empfiehlt sich als Grundierung unsere. M3000, isolierendes und festigendes Imprägniermittel.

Tragen Sie eine erste Schicht Bianchina Extra, zu 30-35 % mit reinem Wasser verdünnt, mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. Nach 6 Stunden bei 20 °C eine zweite Schicht des zu 25-30 % mit reinem Wasser verdünnten Produkts auftragen.

NÜTZLICHE WARNUNGEN

- Nicht bei Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +30°C verarbeiten.
- Nicht auf sehr heißen Untergründen und daher unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Nicht auf gefrorenen oder nassen Untergründen auftragen.
- Werkzeuge mit Wasser reinigen.
- Bei Augenkontakt gründlich ausspülen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, frostfreien Ort.





#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Bianchina Extra

Technisches Datenblatt Nr. 124 - Revision 1 vom 16.06.2022

Art des Bindemittels	gewürzter Kalkkitt
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1470 g/l +/- 50
Brookfield-Viskosität gir.6, vel. 20, 20 Grad	Strafgesetzbuch 16500
Flammpunkt	nicht brennbar
Aussehen des Trockenfilms	undurchsichtig
Anwenden mit	Pinself oder Rolle
Farbe	Weiss
Theoretische Ausbeute	5-6 m ² /L in zwei Schichten
Trocknen	Anfassbar: 2 Stunden bei 20° C
	Ausführlich: 48 Stunden bei 20° C
Überanwendungsbereich	12 Stunden
Verdünnung	20-30% mit reinem Wasser
Werkzeugwaschen	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Packungen zu verkaufen	L 14 - 4
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Spezifikationselement

Auftragen einer wasserlöslichen Farbe auf der Basis von gelöschtem Kalk mit einer Rolle oder einem Pinsel auf Innenwandflächen mit einem zweischichtigen Auftragungszyklus.