

LanatPlast

Tomorrow's Plastic Today

Vings Tomta 101
523 98 HÖKERUM
Sweden

www.lanatplast.se
info@lanatplast.se
Phone +46 321 521 10
Mobile +46 70 595 28 08

Produktbeskrivning

Med Lanat Nivelleringsmassa kan man göra tjocka beläggningar i olika kulörer. Skiktjockleken varierar vanligen mellan 2 till 5 mm. När betongen är mekaniskt skadad, kemiskt påverkad, sönderfrusen eller krackelerad blir skiktet av Nivelleringsmassa en ny toppyta på betongen. Den nya ytan slutlackeras med Lanat Resistent eller Lanat UVR. Kommande sprickbildningar i betongen blir starkt reducerad av denna produkt. I speciella situationer kan Lanat Nivelleringsmassa användas för att utjämna mycket stora nivåskillnader.

Grundläggande egenskaper:

Typ av uretanmaterial	2-komponent
Kräver torrt och rent underlag	Ja
Ger maximalt fäste på obearbetad betong	Nej
Ger maximalt fäste på bearbetad betong	Ja
Kan appliceras direkt på betong	Mindre bra
Kan appliceras på Lanat Resistent	Ja
Grundens (Lanat Resistent) torktid innan Lanat Nivelleringsmassa kan appliceras	3-10 h
Torktid mellan appliceringar (flera skikt)	1-8 h
Torktid vid 20°C före belastning med truck	8 h
Maximal tillåten våt skiktjocklek	ingen begränsning
Vattenkänslighet under applicering	stor
Vattenkänslighet 2 h efter applicering	ingen
Tixotropi utan sandtillsats	ingen
Utflytning utan sandtillsats	stor
Utflytning efter sandtillsats	stor
Användning till genomgående öppna fogar	nej

Produktdatablad Lanat Nivelleringsmassa

Version 1.0



I ovanstående bild har den nya ytan slutlackerats med Lanat UVR som ger en matt yta.



I ovanstående bild har den nya ytan slutlackerats med Lanat Resistent + Färgpasta som ger en blank yta.

Användning till slutna fogar och skador	ja
Brukstid efter härdartillsats	15 min
Appliceras med	stålbrätte
Levereras inkl. Lanat Härdare 14	2 L 4,5 L 12 L
Möjlig volymökning med Lanat Gjutsand	60%

LanatPlast

Tomorrow's Plastic Today

Vings Tomta 101
523 98 HÖKERUM
Sweden

www.lanatplast.se
info@lanatplast.se
Phone +46 321 521 10
Mobile +46 70 595 28 08

Produktdatablad Lanat Nivelleringsmassa

Version 1.0

Brandegenskaper:

Innehåller lösnings medel	Nej
Torrhalt (vikt %)	100%
Flampunkt	>200°C
Rengöring med Förtunning 4 (flampunkt > 26°C)	Ja

Skydd vid applicering:

Läs arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster	Ja
Ögonskydd vid härdarens inblandning	Ja
Ögonskydd vid applicering	Ja
Andningsskydd	Kolfiltermask vid behov
Andningsskydd vid dålig ventilation	Friskluftsmask
Rengöring av hud	tvål & vatten
Rengöring vid stänk i ögon	Spola genast med mycket vatten och kontakta läkare