# FICHA TÉCNICA

FECHA: 08/04/2024

| | | |
|---|---|---|
| **NPR** | **NEO.FILM.STRETCH 23 MY** | |
| **DEFINICIÓN** | **MATERIAL** | LLPDE Coextrusión tipo Cast. **100% reciclado** |
| | **CODIGO** | **NEO.FILM.STRETCH-A 23 MY** |

| | **CONCEPTO** | **ESPECIFICACION** | | | **TOLERANCIA** | | **METODO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTICAS** Valores de laboratorio. No constituyen una garantía legal | **BOBINA** | **Ancho** | **500** | **mm** | **± 2** | **%** | **MP** |
| | | **Espesor** | **23** | **µ** | **± 2** | **µ** | |
| | | **Longitud** | **1850** | **m** | **± 1** | **%** | |
| | | **Peso** | **16** | **kg** | *valor indicativo* | | |
| | **MANDRIL** | Peso | 1200 | gr | ± 10 | % | MP |
| | | Φ interno | 76 | mm | ± 2 | mm | |
| | **Deformación a la rotura** | Longitudinal | 500 | % | ≥480 | % | ASTM D-882 |
| | | Transversal | 750 | % | ≥ 700 | % | |
| | **Esfuerzo a la rotura** | Longitudinal | 40,0 | N/mm2 | ≥ 35 | N/mm2 | ASTM D-882 |
| | | Transversal | 30,0 | N/mm2 | ≥ 25 | N/mm2 | |
| | **Resistencia al rasgado** | Longitudinal | > 180 gr. | mN | ± 2 | mN | ASTM D-1922 |
| | | Transversal | > 490 gr. | mN | ± 2 | mN | |
| | **Resistencia al impacto** | Nominal | 450 | gr | ± 10 | gr | ASTM D-1709 |

| | |
|---|---|
| **USO & APLICACIÓN** | Enfardado de cargas que hayan sido paletizadas sobre todo tipo de pallets para preservarlos de la humedad y el polvo. Excelentes propiedades ópticas.<br>- Gran resistencia al punzonado/perforado. Gran resistencia al rasgado.<br>- Bajo nivel de ruido al aplicarse. Alta capacidad de estiramiento.<br>- Capa interior auto-adherente y excelente memoria elástica.<br>- Rápido de desenrollar y fácil de aplicar. Su proceso fabricación permite una aplicación sencilla y una gran compactación de la carga.<br>- El producto debe almacenarse en ambiente seco protegido de la radiación UV. El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede provocar la degradación del mismo.<br>- Temperatura de utilización óptima +10 / +35 ºC. Temperatura de conservación -5 / +40ºC. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESENTACIÓN** | **Presentación:** | Palet 46 Bobinas | palet europeo/americano |
| | (*) Para cualquier otra presentación consultar con nuestro departamento comercial. | | |