

FICHA TÉCNICA

MATERIAL: ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO

TIPO: POLIÉTER

DENOMINACIÓN: TG

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN (Valores Medios)	UNIDADES	NORMA
DENSIDAD	20,00	Kgs/m ³	EN-ISO-845
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	3,50	Kpa	UNE-ISO 3386-1
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN(25%)	115	Nw	UNE-EN ISO 2439
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN(40%)	150	Nw	UNE-EN ISO 2439
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN(65%)	300	Nw	UNE-EN ISO 2439
FACTOR SAG	2,70		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1,60	Mpa	UNE-EN ISO 1798
ALARGAMIENTO	160	%	UNE-EN ISO 1798
RESISTENCIA AL DESGARRO	200,00	Nw/m	EN-UNE-ISO 8067
DEFORMACIÓN REMANENTE(50%)	3,40	%	UNE-EN ISO 1856
AUTOEXTINGUIBILIDAD :	No requerido		UNE-23727-90