

S T 2
|



STS AS er eneforhandler av KEIM produkter i Norge.

Keim Purkristalat, 3-strøks-behandling.

Stor blanding.

Det følgende angir ytterpunktene i blandingsforhold.
Endelig blandingsforhold tilpasses underlaget på stedet.

Første strøk blandes som følger; 30-36 ltr. Keim Fixativ, bindemiddel.
30 kg. Keim Purkristalat, pigment. 0-50 kg. Keim Kristallfelsit, fyllstoff.

Andre strøk;

28-32 ltr. Keim Fixativ, bindemiddel.
30 kg. Keim Purkristalat, pigment. 0-25 kg. Keim Kristallfelsit, fyllstoff.

Tredje strøk;

24 ltr. Keim Fixativ.
30 kg. Keim Purkristalat.

Liten blanding.

Første strøk blandes som følger; 5-6 ltr. Keim Fixativ, bindemiddel.
5 kg. Keim Purkristalat, pigment. 5-10 kg. Keim Kristallfelsit, fyllstoff.

Andre strøk;

4-6 ltr. Keim Fixativ, bindemiddel.
5 kg. Keim Purkristalat, pigment.
0-5 kg. Keim Kristallfelsit, fyllstoff.

Tredje strøk;

4 ltr. Keim Fixativ.
5 kg. Keim Purkristalat.

Keim Purkristalat blandes på stedet av maler og justeres med Fixativ og Kristallfelsit avhengig av sug i vegg og eventuelt behov for utjevning. Hvis det etter tørk smitter hvis man drar håndbaken over flaten må det tilsettes litt mer Fixativ, men forsiktig, for mye Fixativ kan gi en glassaktig/blank flate som hindrer vedheft for neste strøk.

Tøm alltid Fixativ først i blandedunken, deretter pigmentet som i en toppstrøksblanding. (Dette for å unngå tørre partier i blandingen/klumper). La pigmentet suge til seg Fixativet før omrøring med drill og juster så grunningsstrøkene etter behov.

Skal pensles vått i vått med Keim Spesialpensel i villstrykingsteknikk/krysspensling.

Blanding må omrøres hver gang man tar noe ut av blandedunken.

Verktøy rengjøres umiddelbart etter avsluttet arbeid i varmt vann og legges til tørk. Keim Purkristalat må IKKE komme på glass!