



TEKNISK DATABLAD STS 7 MALINGFJERNER

Anvendelsesområde:

Spesialprodukt for fjerning av bunnstoff på båt og er også godt egnet til fjerning av maling på hele vegger og hus. Spesielt velegnet for fjerning av plastmalinger, som f.eks. akryl- og latex-maling på tre og mur.

Produktegenskaper:

Løsemiddelbasert produkt som ikke inneholder metylenklorid.

Løser alle typer maling utvendig på bygninger, men bør i noen tilfeller erstattes med et av de andre STS-produktene. Ved inndekning av stillas/ fasade og lite tilgang på luft kan lukten virke ubehagelig for enkelte, her anbefales produktet STS 7M.

Fjerner også effektivt lakk på trebåter, møbler osv. Effektiv for fjerning av bunnstoff på båter, angriper ikke gelcoat på plastbåter, men bør allikevel dekkes til da fargen i STS 7 kan misfarge gelcoaten.

Emballasje:

Plastspann 5 ltr og 20 ltr.

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet ca. 12 mnd.

Bruksanvisning.

- Sett alltid en prøve på ca. 10x15 cm først, for å planlegge forbruk og virketid. På hus anbefales å sette prøver på alle vegger som skal behandles.
- Røres godt om før bruk.
- For å oppnå et godt resultat ved bruk av pensel, foreslår vi bruk av en flat pensel med naturbust. Enkelte kunstfiberpensler kan påvirkes av STS 7 og bli ødelagt.
- STS 7 er velegnet for høytrykkssprøyting. Dyse 021" - 031", og spredningsvinkel på 40-50°.

- STS 7 legges på i et meget tykt lag under utprøving. Laget med malingsfjerner bør være tykkere enn det laget med maling som skal fjernes. Hvis laget med malingsfjerner ikke er tykt nok, vil disse områdene bli lysere. Påfør disse feltene mer STS 7 om nødvendig.
- Virketid: fra 30 min. til 30 timer, avhengig av type maling og malingslagets tykkelse. Det er vanlig å legge på STS 7 om kvelden og la den sitte på til neste dag. Malingen er ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Start ikke for tidlig med fjerningen.
- I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge på STS 7 flere ganger fordi de ytterste malingslagene sveller ut fra flaten og skaper en avstand/ luftlomme mellom STS 7 og malingen under.
- Et alternativ kan være å tildekke kjemikaliet med plast for å redusere effekten av svelling. Dette gir økt virketid og effekt.
- Oppløst maling kan fjernes med en skrape, børste kombinert med varmt vann (40 – 90 grader), eller høytrykksvasker. Ved sterk sol eller vind kan malingsfjerner tørke opp. Dusj i så fall overflaten lett med vann. Dermed aktiveres kjemikaliet igjen, og virketiden forlenges.
- Ved vask, begynn nedenfra og oppover. Unngå for høyt trykk da dette kan skade overflaten.
- Forbruk: 1 liter til 1–3 m². Ved tykkere malingslag må det påregnes gjentatte behandlinger.
- Rengjøring: rengjør utstyret med (varmt) vann.

Les:

[STS 7 - SIKKERHETSDATABLAD](#)

Du finner produktet på:

[STS - Malingsfjernere](#)

STS- SURFACE TREATMENT SYSTEMS AS
Professor Birkelands Vei 24C.
1081 Oslo

Tlf: +47 22 05 62 22

E-post: post@sts-surface.no



Sikkerhetstiltak:

- Bruk vernehansker.
- Hvis STS 7 kommer i kontakt med hud eller øyne, skylld godt med vann.
- Ved svelging, kontakt lege, og ta med sikkerhetsdatablad.
- Les HMS - datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).

IK - Ikke merkepliktig.

Vær oppmerksom på at ***malingen*** som fjernes kan være farlig avfall og skal behandles deretter.