



TEKNISK DATABLAD STS 8 MALINGFJERNER

Anvendelsesområde:

STS 8 er et produkt som bør testes på lik linje som de andre STS-produktene. Størst effekt på akryl, latex, polyuretan og epoxymalinger.

Produkteregenskaper:

Nytviklet vannbasert produkt som i hovedsak består av vann, dibasiske estere og benzylalkohol.

Emballasje:

Plastspenn 5 ltr og 20 ltr.

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.
Holdbarhet ca. 12 mndr.

Bruksanvisning.

- STS 8 omrøres godt før bruk.
- Sett alltid prøve først. Prøvesetting må utføres på flere steder (hver prøve på 10 x 15 cm) Dette må gjøres på alle vegger, hvis det er et hus som skal renses.
- For å oppnå et godt resultat ved bruk av pensel, foreslår vi bruk av en flat pensel med naturbust. Enkelte kunstfiberpensler kan påvirkes av STS 8 og bli ødelagt.
- STS 8 er velegnet for høytrykkssprøyting. Dyse med åpning på 021" – 031", og spredningsvinkel på 40-50°.
- STS 8 legges på i et meget tykt lag under utprøving. Laget med malingsfjerner bør være tykkere enn det laget med maling som skal fjernes. Hvis laget med malingsfjerner ikke er tykt nok, vil disse områdene bli lysere. Påfør disse feltene mer STS 8 om nødvendig.
- Virketid: fra 30 min. til 30 timer, avhengig av type maling og malingslagets tykkelse. Det er vanlig å legge på STS 8 om kvelden og la den sitte på til neste dag. Malingen er ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Start ikke for tidlig med fjerningen.

- I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge på STS 8 flere ganger fordi de ytterste malingslagene sveller ut fra flaten og skaper en avstand mellom STS 8 og malingen under.
- Et alternativ kan være å tildekke kjemikaliet med plast for å redusere effekten av svelling. Dette gir økt virketid og effekt.
- Oppløst maling kan fjernes med en skrape, børste kombinert med varmt vann, eller høytrykkspsyler. Varmtvanns (40 – 90 grader) spyler vil være mest effektiv, men kaldtvann kan også benyttes.
- Ved vask, begynn nedenfra og oppover.
- Forbruk: 1 liter til 1–3 m². Ved tykkere malingslag må det påregnes gjentatte behandlinger.
- Rengjøring: rengjør utstyret med (varmt) vann.

Sikkerhetstiltak:

- Bruk vernehansker.
- Hvis STS 8 kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll godt med vann.
- Ved svelging, kontakt lege, og ta med sikkerhetsdatablad.
- Les HMS - datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).

IK - Ikke merkepliktig.

Vær oppmerksom på at **malingen** som fjernes kan være farlig avfall og skal behandles deretter.