



TEKNISK DATABLAD

KEIM IF-PRIMER

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM IF-Primer er en farveløs, opløsningsmiddelholdig grunder med god vanddamp-permeabilitet.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM IF-Primer anvendes til stabilisering af særligt vanskelige underlag. Typiske anvendelsesområder er underlag, der er let støvende eller har tendens til pletdannelse.

3. PRODUKTEGENSKABER

- befæstigende
- gulningsfri
- god vedhæftning
- ikke sprød
- meget gennemtrængelig for vanddamp

MATERIALEEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 0,9 - 1,0 g/cm³

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støv- og fedtfrit.

ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

FORBRUG:

ca. 0,2 L/m² for to ganges overstrykning.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:

KEIM IF-Primer anvendes til behandling problematiske underlag i det omfang, den konkrete skade kræver. Det kan være tilstrækkeligt at grunde underlaget én gang, men generelt anbefales det at grunde 2 gange med mindst 5 timers mellemrum. KEIM IF-Primer leveres i brugsklar konsistens og skal påføres uførtynnet.

FÆRDIGGØRELSE:

Kan viderebehandles efter tidligst 5 timer (ved 23 °C og 50 % RF.) med KEIM Biosil-, Ecosil-ME-, Concretal-, Soldalit- eller Granital-system.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med terpentinerstatning.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
5	L	100	Metaldunk

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit beskyttet mod varme og direkte sol

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 11 *

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/h): 750 g/l.
Dette produkt indeholder: 700 - 740 g/l VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

