



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM INTACT®

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

---

KEIM Intact er en generelt anvendelig slæmme på silikatbasis til indendørs brug iht. DIN EN 18363 stk. 2.4.1. KEIM Intact er Cradle to Cradle Certified Silver og har C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Intact er egnet som slæmmende grunder eller som slæmningstilsætning til KEIM Biosil hvid eller KEIM Ecosil-ME for sløring af ujævne underlag, fx gamle underlag med revner, underlag med reparationer eller andre strukturforskelle. KEIM Intact kan også anvendes, dersom der tilstræbes en pudslignende ruhed på glatte underlag (fx gipsplader). KEIM Intact og tilblandinger med KEIM Intact som slæmningstilsætning kan anvendes som grunder eller i to lag som grunder og toplag.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- økonomisk at behandle
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- diffusionsåben
- svampe- og algehæmmende, da naturligt alkalisk
- Brandforhold: Ikke brændbar
- uden tilsætning af konserveringsmidler
- uden tilsætning af blødgøringsmidler
- uden tilsætning af opløsningsmidler

### MATERIALEEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,5 - 1,7 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi: ca. 11

### KLASSIFICERING:

- Klassificering iht. VOB: Silikatfarve iht. DIN 18363 afsn. 2.4.1
- Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse (sd-værdi): ≤ 0,02 m

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støv- og fedtfrit. Ved arbejde på gipsplader kan der opstå misfarvninger på grund af ligninbestanddele i pladekartonen, hvis gipspladerne har været udsat for sol eller har været indbygget eller opbevaret i fugtige omgivelser gennem længere tid. Disse misfarvninger kan afhjælpes med et ekstra lag KEIM Isolierweiss påført fra hjørne til hjørne som mellemstrygning inden slutbehandling.

Stærkt sugende eller afsandende underlag forbehandles med KEIM Special Fixativ. Bæredygtige gamle lag eller bæredygtige rester af gamle lag kan overbehandles med KEIM Intact. Ved gamle organiske lag skal stabiliteten af bindemidlet i det gamle lag testes for forsæbning. Limfarver skal vaskes grundigt af. Ved gamle underlag anbefales det at anlægge prøveflader for at kunne identificere gennemtrængende stoffer (træfarvestoffer, tjære osv.).

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM INTACT®

### FORBEREDELSE AF MATERIALET:

KEIM Intact skal omrøres grundigt før behandlingen.

### FORBRUG:

ca. 0,25 L/m<sup>2</sup> for en enkelt overstrygning. Falls erforderlich mit KEIM Spezial-Fixativ verdünnen.  
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

### ANVENDELSE:

KEIM Intact kan stryges eller rulles på. KEIM Intact kan blandes i ethvert forhold med KEIM Biosil hvid eller KEIM Ecosil-ME. For en rationel behandling med rulle har blandinger i forholdet 1:1 til 1:2 volumenandele KEIM Intact til KEIM Biosil eller KEIM Ecosil-ME vist sig velegnet. Disse blandinger giver også de bedste underlagsforhold ved efterfølgende lasurer på silikatbasis. Slæmningsvirkningen forstærkes ved ublandet KEIM Intact.

Påføring med børste giver den bedste slæmningsvirkning, ved forarbejdning med rulle dannes der en kraftigere struktureret overflade.

### TØRRETID:

Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
15	L	24	spand
5	L	70	spand

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/a): 30 g/l.

Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.

### 9. GENERELLE OPLYSNINGER


---

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

### 10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

---



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.