



TEKNISK DATABLAD

KEIM MARANO[®]-ROLL

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Marano-Roll er en bearbejdningsklar rullespartelmasse med høj fyldevne. Rullepåføring i kombination med den gode slibeevne muliggør en hurtig, rationel og kraftbesparende bearbejdning.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Marano-Roll er ideelt egnet til heldækkende fuldspartling af væg- og loftsflader. KEIM Marano-Roll kan anvendes på alle sædvanlige underlag indendørs.

KEIM Marano-Roll er egnet til rulleopgaver på store flader, til spartling af ujævne eller ru vægflader og især fuldspartling af gipsplader.

3. PRODUKTEGENSKABER

- energibesparende forarbejdning på grund af let formulering
- tidsbesparende takket være rullepåføring
- universel anvendelse
- god slibeevne
- stor fyldevne
- mineralsk
- fyldstoffer: hvid dolomit og mikrokugler
- lugtfattig

MATERIALEGENSKABER:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Vægtfylde: | ca. 1,0 - 1,2 g/cm ³ |
| - Organisk andel: | < 5 % |
| - pH-værdi: | ca. 9 |
| - Størstekorn: | 0,35 mm |
| - maks. lagtykkelse: | 5 mm |

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlag skal være tørre, rene og fri for olier, fedt, støv og andre overfladeforureninger. Beton- og pudsunderlag skal være fuldstændig tørre og hærdede. I betonunderlag må den maksimale restfugtighed på 3 % ikke overskrides.

ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

FORBRUG:

ca. 1 L/m² ved en lagtykkelse på 1 mm.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

TEKNISK DATABLAD – KEIM MARANO®-ROLL

ANVENDELSE:

Spartelmassen er brugsklar. Påfør materiale med egnet rulleværktøj og fordel omgående med trækbræt, så en maksimal lagtykkelse på 5 mm ikke på overskrides. Dybere steder skal forspartles. Den tørre overflade kan slibes med fint slibepapir (min. kornstørrelse 120).

FÆRDIGGØRELSE:

Bemærk:

Efter slibning og grundig støvfjerning på sparteloverfladen anbefales en grundning med f.eks KEIM Special-Fixativ.

Efterfølgende lag:

KEIM Marano-Roll kan overstryges med alle KEIM silikat-indendørsmalinger.

TØRRETID:

Kan viderebehandles efter tidligst 24 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
15	L	30	spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	køligt frostfrit beholderen skal holdes tæt tillukket

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 02 99


8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt .
Dette produkt indeholder: - g/l VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Sprøjt på omgivende flader skal omgående fjernes med vand.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.