



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

---

KEIM Soldalit-Fixativ er en silikatisk fortynder og grunder på basis af en bindemiddel- kombination af kiselol og vandglass. KEIM Soldalit-Fixativ er Cradle to Cradle Certified Silver og har C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Soldalit-Fixativ anvendes som fortynder til KEIM Soldalit og KEIM Soldalit-Grob. Ved anvendelse af KEIM Contact-Plus med efterfølgende KEIM Soldalit behandlinger, kan KEIM Contact-Plus ligeledes fortyndes med KEIM Soldalit-Fixativ, hvis det er nødvendigt. Derudover kan KEIM Soldalit-Fixativ anvendes som grunder på stærkt sugende underlag eller dele af områder, f.eks. reparationssteder.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- diffusionsåben
- mikroporøs
- absolut UV-bestandig
- stor vejrbestandighed
- Brandforhold: Ikke brændbar
- uden tilsætning af opløsningsmidler
- uden tilsætning af blødgøringsmidler
- lugtfattig

### MATERIALEGENSKABER:

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| - Vægtfylde:      | ca. 1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| - Organisk andel: | ≤ 5 %                           |
| - pH-værdi:       | ca. 11                          |

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, afsmitningsfrit, rent og støvfrit. Løse fragmenter fra gamle behandlinger skal fjernes mekanisk eller med højtrykspuler. Skader og fejl skal udbedres med egnet udbedringsmateriale og lignende struktur. Eventuelle sinterlag på ny puds skal fjernes med KEIM Fluat-10 efter anvisningerne. Nye pudssteder (udbedringer) skal generelt forbehandles med KEIM Fluat-10 iht. angivelserne på det tekniske datablad. Stark saugende Flächen sind mit KEIM Soldalit-Fixativ zu grundieren.

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Omgivende luft- og underlagstemperatur  $\geq 5$  °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

### FORBRUG:

ca. 0,15 L/m<sup>2</sup> som grundbehandling.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

### ANVENDELSE:

Som grunder: KEIM Soldalit-Fixativ påføres ufortyndet.

Som fortynder i grundbehandlingen: Som regel tilsættes op til ≤ 5 % i grundbehandlingen: KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob eller Contact-Plus.

Som fortynder ved stærkt sugende underlag: KEIM Soldalit-Fixativ blandes i grundbehandlingen med KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob eller KEIM Contact-Plus, alt efter bundens sugsevne, op til ≤ 10 %

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	køligt frostfrit beholderen skal holdes tæt tillukket

Rester af produktet fra brudte emballager skal fyldes om på mindre emballager for at holde indholdet af luft i emballagen så lavt som muligt.

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 06 02 99

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/h): 30 g/l.

Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.

## 9. GENERELLE OPLYSNINGER

Rester af produktet fra brudte emballager skal fyldes om på mindre emballager for at holde indholdet af luft i emballagen så lavt som muligt.

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

### 10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

---



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.