



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM SPEZIAL-FIXATIV

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

---

KEIM Spezial-Fixativ er et fortyndings- og grundingsmiddel af modificeret, flydende kaliumsilikat til KEIM silikatfarver iht. DIN 18 363; 2.4.1. KEIM Spezial-Fixativ er Cradle to Cradle Certified Silver og har C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Spezial-Fixativ er et fortyndingsmiddel for flg. KEIM malingssystemer::

- KEIM Granital-System
- KEIM Quarzil-System
- KEIM Ecosil-ME-System
- KEIM Mycal-Top

Med KEIM Spezial-Fixativ kan man regulere eller reducere sugeevnen i et stærkt sugende, mineralsk underlag!

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- høj diffusionsevne
- opløsningsmiddelbestandig
- bestandig overfor industriel luftforurening
- stor vejrbestandighed
- absolut UV-bestandig
- svampe- og algehæmmende, da naturligt alkalisk
- Brandforhold: Ikke brændbar
- lugtfattig

### MATERIALEEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Organisk andel: ≤ 5 %
- pH-værdi: ca. 11

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støv- og fedtfrit.

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

### FORBRUG:

ca. 0,15 L/m<sup>2</sup> som grundbehandling.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

### ANVENDELSE:

Til forudgående grundning af stærkt sugende underlag og/eller afsandede underlag: KEIM Spezial-Fixativ påføres ufortyndet med en malebørste.

Til fortynding af systemerne KEIM Granital, KEIM Ecosil-ME og KEIM Mycal-Top: Jf. de respektive tekniske datablade. .

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beskyttet mod varme og direkte sol beholderen skal holdes tæt tillukket frostfrit køligt

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 06 02 99

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/h): 30 g/l.

Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.


## 9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

### 10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

---



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.