



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM STUCASOL®-FONDO

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

---

Kornholdig, silikatisk grunder ca. 10% lysere end overpudsens Stucasol.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

Forhindrer, at underlaget skinner igennem, og forbedrer KEIM Stucasols strukturgivende egenskaber, især på ny underpuds.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- sugsevnereregulerende
- klæbefremmende
- strukturskabende på glat underlag
- diffusionsåben
- meget gennemtrængelig for vanddamp

### MATERIALEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,6 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Organisk andel: < 5 %

### KLASSIFICERING:

- Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse (sd-værdi): ≤ 0,01 m
- Prøvningsstandard diffusionsækvivalent luftlagstykkelse DIN EN ISO 7783: DIN EN ISO 7783:

### FARVETONER:

Hvid og farvenuancer med rent mineralske, lysbestandige pigmenter. KEIM Stucasol-Fondo kan i KEIM Color Studio tones med KEIM PPF-Technology® efter alle gængse farvekort. Kontrollér altid, at nuancen er korrekt, før påføringen. På den samme flade må der kun anvendes nuancer fra samme farveparti.

Bemærk at farvenuancer af fremstillingsmæssige årsager vil fremtræde lysere end de originale farvenuancer.

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt og frit for vedhæfningsreducerende rester.

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 5 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

### FORBEREDELSE AF MATERIALET:

KEIM Stucasol-Fondo skal omrøres grundigt før behandlingen.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM STUCASOL®-FONDO

---

### FORBRUG:

ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup> som grundbehandling.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

### ANVENDELSE:

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

---

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
18	kg	32	spand

## 6. OPBEVARING

---

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	tørt køligt frostfrit beholderen skal holdes tæt tillukket

## 7. BORTSKAFFELSE

---

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

---

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/g): 30 g/l.

Dette produkt indeholder: 0 - 2 g/l VOC.

## 9. GENERELLE OPLYSNINGER



---

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

---



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.