



BYGGNADSVÅRD
SundaHus FIBOR



ES -metoden
takcare



Produkten avsedd för hälso- och miljöanpassning av yta inför ommålning inom Byggnadsvård. Upplösning i bad av gamla färger. Inför ommålning för Din säkerhet.

Miljö- och användarvänlig prestationskemikalie.



ES tunn

färglösare för alla

organiska material, 7635

Får ej spådas ut. Användarvänlig färgborttagning i behållare med **ES tunn** och **ES-metoden** ger rätt miljöanpassade yta inför ommålning.

för K-märkt Byggnadsvård och extra känsliga ytor i museum. 2-stepsbehandling, tex färgborttagning av 2-komponent färg, flygplansaluminium.

ES-metoden som ska hantera allt organiskt yttskydd.

| Löser/ lyfter bland annat akryl, alkyd, epoxi, fenolhartz, polyvinylacetat, styren, uretan, amin och cellulosack i tillsluten behållare. Ska bearbeta alla organiska ämnen.

[Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden]

Verktyg för skjuvning, skrapning: använd borste strävårig terrassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling, micro skrapa.

[**ES tunn** ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar |

[**ES tunn** skadar icke rostskydd på metall]

[**ES tunn** etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.]

ES tunn används på K-märkt antikvarisk yta, "lyfter" både plast- och oljefärg och tex. lim.

ES tunn är en färgborttagare för ytor målade med allt från akryl och oljefärger, till alla linoljefärger vi testat från 2002 till 2-komponent färg. Avlägsnar gammal åldrad färg. Avlägsnar flera lager färg i samma borttagning.

ES tunn är en miljö och användarvänlig färgborttagare som löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi.

ES tunn kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

ES tunn har en lång öppetid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

Verkningsstid:

Låt verka i 24(48) timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. **Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt. Se exempel på verktyg ovan.**

Spola av med kommunalt varmvatten strilmunstycke
 Byggnadsvård: Du kan ta **lager efter lager med medlet.**

Miljöanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och torrskrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).

Miljöanpassa yta inför ommålning. ES tunn ger miljöanpassad yta för ommålning vid Byggnadsvård.

Antikvariska ytor. Du styr färglyftning av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra.

| Byggnadsvård – inkapsling av enheter i tillslutet färgbud.

Miljöintegrera, kapsla in.

Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar på högttryckspump är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög. OBS! Utspädning med vatten gör produkten verkningslös. Använd gärna värme upp till +60°C. Tvättiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 24 timmar. Norm. temp. på yta +(10) 20°C-->+40 °C men lägre temp. positivt för resultat. Spola med försiktighet av detaljerna med varmt vatten.

Upplyftning: Verkningsstiden är temperaturberoende.

Skjuva enkelt av färg med anpassat skrapverktyg, eller anpassat strilmunstycke eller flatstråle hetvatten 60-300 bar, 60-90°C,

Miljö avfallshantering av den gamla färgen, alla rester ska bort, tex. med varmt vatten i strilmunstycke. Alla rester ska bort, med varmt vatten, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt. När hela ytan är bearbetad görs **slutavsköljning med varmt vatten.**



Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.

Skydda känslig natur.

Teknisk data:

Tunnflytande vätska. • Emballage: 1,5 eller 200, 1000 plastdunk/tank. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft. • Flampunkt >90°C. • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.

Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument

Miljöavfallshantera den gamla färgen!

www.alsglobal.se/

www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen ? / cg

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |