

Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in- Miljö avfallshanterar– Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute



Lämpligt tex på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras.

Inför ommålning av putsfasad, miljöanpassning av yta, testa medel, varje yta kan med underliggande färger vara är unik. Färgborttagning i en stegspåläggning med ES 2 eller eventuellt behov av ES 3. **Båda är extra förtjockad så att den hänger kvar direkt och** kan appliceras i ett steg (1) ! **Gör test med båda produkterna för att säkerställa bästa resultat på Din unika yta.** Tex. upplösning av plast- eller oljefärg, inkl linoljefärg från mineral putsad fasad och därefter varsam bortsjyvnung med anpassad skrapa. Dosering: koncentrat.



med manuell skjyvnung via anpassad skrapa eller hetvatten flatstråle.

Utgå från följande beskrivning efter jobb med ES 2 (7640-xxx): **Exempel på arbetsbeskrivning vid 10°C på ytan:**

Täck in ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.

1. Applicera ES 2, rikligt och jämnt med airless färgspruta, behov ca 200 bar, nedifrån och upp.
2. Låt verka 24 timmar
3. Applicera ES 2 igen nedifrån och upp.
4. **Plasta nu** in enligt anvisning med statiskt laddad plastfolie, välj **3M Hand Masker**, folien smiter åt kring ES produkten och putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien.
5. Låt verka i ytterligare 72 timmar under statiskt laddad plastfolie. ES 2 har nu fått verka totalt i 3-4 dagar. Lyft plastfolien allteftersom och skjuva av med tex. Olfa Skrapare XSR-600.
6. Slutavsköljning rester med tex. Kent högtryckstvätt och hotbox, max 270 bar/15 liter/minut. Den är bäst för detta ändamål, lätthanterlig tryckjustering med två lansar, hetvattenflatstråle använd bara 60-62°C, fräscht munstycke. **OBS! avstånd från 500 mm. Ytterst viktigt med skicklig hantering av högtryckspistol, att du kan anpassa rörelsemönster och avstånd efter ytans känslighet.**

Om minsta osäkerhet med vattenhögtryck, avsluta med manuell skrapning av det innersta lagret och avsköljning med varmvatten slang och anpassad svamp.

Miljöaspekter: Alla ES produkter är biologiskt nedbrytbara. Märkning: Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. Läs www.arbetsmiljoforum.se/ www.alsglobal.se/

Destruktion/farligt avfall till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex.

I övrigt, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar.

Effektiv miljöanpassad färglyftning från putsfasad.

Miljöanpassade och användarvänliga prestationsprodukter.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | <https://shop.takcare.se> |