

Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in- Miljö avfallshantera– Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute



Inför nytt ytskydd för hållbar putsfasad ute och inne.

Lämpligt tex på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras.

Inför ommålning av putsfasad, miljöanpassad upplösning av plast- eller oljefärg, inkl. gammal linoljefärg från mineral putsad fasad och därefter varsam bortskjuvning med anpassad Olfa skrapa eller borste, tex. strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Se produktblad.

Testa olika koncentrerade ES medel, varje yta kan med underliggande färger vara är unik. Gör 24 timmars test med ES, ES 1, ES 2 och ES 3. De hänger kvar direkt och verkar under plastfolien under lång tid. Gör test med de fyra produkterna för att säkerställa bästa resultat på Din unika yta.

Med manuell skjuvning via anpassad skrapa eller borste. Hittills stora framgångar med ES 1 och ES 2 och ES 3 på putsfasader.

Fn pågår intressanta färglyftningar på puts utomhus med ES 1, färglyftningar i skinn, men vi har inte detaljerad info från detta, därför visar vi vad vi har.

Här beskrivning efter jobb som gjordes med ES 2 (7640-xxx) på Residenset i Kristianstad:

Exempel på arbetsbeskrivning vid 10°C på ytan, k-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen:

Täck in ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.

1. Applicera ES 2, rikligt och jämnt med airless färgspruta, behov ca 200 bar, nedifrån och upp. **2.** Låt verka 24 timmar **3.** Applicera ES 2 igen nedifrån och upp. **4.** Plasta nu in enligt anvisning med statiskt laddad plastfolie, välj gärna folien 3M Hand Masker som smiter åt kring ES produkten och putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien. **5.** Låt verka i ytterligare 72 timmar under statiskt laddad plastfolie. ES 2 har nu fått verka totalt i 3-4 dagar. Lyft plastfolien allteftersom och **skjuva av med vår rekommendation Olfa Skrapare XSR-600**. **6. Slutavsköljning med anpassad svamp med vatten.** Om Du istället väljer högtrycksvatten och omhändertagande av vatten med bly, OBS! max 350 bar vid avstånd minst 500 mm mellan munstycke och putsyta. Tips i så fall, Kent högtryckstvätt och hotbox, max 270 bar/15 liter/minut. Den är lätthanterlig för detta ändamål, tryckjustering med två lansar, hetvattenflatstråle använd bara 60-62°C, fräscht munstycke.

Om minsta osäkerhet med vattenhögtryck, avsköljning med kommunal slang, dock varmvatten.

www.arbetsmiljoforum.se/ www.alsglobal.se/

Effektiv miljöanpassad färglyftning från putsfasad.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone, mobile: +46 707880320 I info@takcare.se
I www.takcare.se I <https://shop.takcare.se> I