

Bästa miljö vid skonsam färglyftning- Kapsla in- Miljö avfallshantera- Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD. Medel för kulturminnesvård, underhåll av organiska ytor, inne på museer och ute på flygplan.



gör inte som när du målar, måla inte in, spruta/pensla bara på rikligt och jämnt i

ett eller två steg och låt den elektriskt laddade plastfolien fästa ovanpå.

7°C – 35°C, bäst 10-25°C. Verkningsstid: 3-72 timmar, se produktblad. Testa efter 3 tim. (ES_1) -24 tim. för övriga.

De första testerna med ES-Metoden på trä, bla. k-märkt yta:

År 2003: Test med färgborttagare ES, ES_+ och ES_ och verkningsstid

Temp: 20°C, inomhus.

Avfärgning vit linoljefärg lagd 1990 på träkonsol:

ES ganska fuktig träyta börjar koka efter 10 minuter ! 10 – 20 min till första lagret, linoljefärg, upplöst.

ES_+ 15 – 40 min

ES_1 40 min --

Resultat: Alla de testade färgborttagarna avfärgar vid enkel okulärtest ned till trärent.

Efter verkningsstid uppfattas träytan under ES som fuktigast och ES_+ som torrast.

Färgborttagning på trä med ES_+ av ett lager linoljefärg.

Kalkylerad

avverkningskapacitet med stora marginaler och ES_+

Påläggning, skrapning och sköljning av ytan med svamp el. liknande = 5 m² / timme

ES suveränt bra, verkan efter max 1 tim !!

Ska göra om tre veckor:

400 kvm innertak i kyrka. Under upp. Ovan operatör, gjordes två stegs applicering?

Plastfärg sedan oljefärg inunder.

ES tog bort båda lagren intill träet, och hängde kvar tillräckligt länge.

takcare.se

| Phone: +46 707880320 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |