



FIBOR SundaHus


ES-metoden
takcare


ES och ES-Metoden, den avancerad prestations metoden i

byggnadsvård, ES-Metoden med neutrala prestationskemikalier och skonsam avverkning till rätt underlag för ny hållbarhet, Du styr med flöde, temperatur och tid, applicera i två steg på vertikal yta, behov 10 min-30 minuter emellanför att uppnå klabbig yta som fäste. Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. som ger resultat efter två minuter och kapacitet 1-8 kvm/timme beroende av antal lager till perfekt underlag, men låt ES produkten arbeta /verka i 12-48 timmar, målet är till rätt yta inför påläggning av nytt hållbart, diffusionsöppet ytskydd. Gör test 24 timmar, alla ytor är unika med gratisprover inför jobbet i olika väderstreck för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

ES löser allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Avsluta gärna med ES + som arbetar kortare tid, ochger en torr yta. Ta bort lager efter lager till rätt underlag, du ser hur nästa lager ser ut, icke krackelerad linoljefärg? Ev. stanna av historiskt intresse. Miljö omhändertagande med ES-Metoden Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse? Lösning lager efter lager, av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. ES med ES-Metoden löser akryl, alkyd till epoxi på flygplansaluminium eller betonggolv. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri. Får ej spådas ut. Art.nr 7636.

Miljö: ES är neutral, ändrar icke pH värde, ES är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej modernt glas.

Den användarvänliga och avancerade ES för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet av det nya ytskyddet. Naturligtvis icke frätande färglösare. OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT MATERIAL: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering (putsfasad) och sedan torka av ytan med anpassad våt svamp.

ES påverkar även färg inne i tex träfasad. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. För att undvika fukt i träet som orsakar osäkerhet, applicera ES + sist som avslutare. Avsluta med lätt anpassad skrapning och fuktig svamp. Allt löst på ytan ska bort. Med ES-METODEN kapslar Du in gift som blyvitt och gammal arsenik på K-märkta ytor, lyfter upp och miljö avfallshanterar. Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium. Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie.

Gör testyta om riktigt gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas som ej fungerar ihop med ES-Metoden. Gör testtid med plastmaterial. Används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor. Du ser och bestämmer rätt yta inför ommålning. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottnfärger. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl, lämpar sig icke för ES-Metoden.

Inplastning: se dokument hemsidan

Använd alltid om möjligt statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.(online under ES-metoden på hemsidan) Ev. Scotch Blue 2090, Tesa (Bauhaus) el Stokvis (Jula).

Förberedelse: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Enkla billiga nitril handskar slänges efter dagens slut. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar.

Applikation: VIKTIGT: Arbeta icke in produkten som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc. Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste.

Applicera i två steg med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

Verkningstid: Låt verka i 12-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

Återapplikation: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Tillåt då ytterligare ett dygn till utan folie innan lätt skrapning. Ta tisdag.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp.

ALLA SÖRJRESTER SKA BORT. Torka bort överblivet medel. Använd sunt förnuft.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg: Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling, micro skrapa. Skjuvning på metalltak, vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med skjuva med 30-45 grader, max 50 mm till yta. Se separat info på hemsidan
TORKA AV YTAN MED VÅT SVAMP ELLER BORSTE, Ev. använd borste stråvhårig terrassborste, typ Homex eller Mäster.

NORMALT INGET BEHOV AV VATTEN PÅ FASADYTAN.

EV. FÖR ATT LYFTA FÄRG PÅ PLÅTTAK 60-90°C MEN DÅ SANERING PÅ MARKEN, SE NEDAN.

Om Du måste ha högtrycksvätt, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträning i trä och 2 veckors torktid.

Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager. **Teknisk data:**

Viskösa vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90°C • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxi)etanol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Miljöaspekter:

Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfa fastejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera med lokala myndigheter vilka regler som gäller|

Märkning: Varning www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan. www.alsglobal.se/

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |