



FIBOR SundaHus



Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestandskemikalie.

ES-metoden med **ESTunn** dvs

färgborttagning till rätt underlag, till Rengöringsgrad 1 på metall, inför nytt ytskydd med hållbarhet! Neutral metod, helt utan att skada ytan eller ändra ytans pH-värde.

Prestationskemikalien ESTunn är ES utan förtjockningsmedel, dvs miljöanpassad snabb lättanvänd färglösare.

- högtryckssprutning på metall, Du styr verkan med flöde, temp. och tid. Sprutning på k-märkta metallens ytskydd tex gammalt tak av svartplåt eller modernt tak av stålplåt med skadat ytskydd. Applicering sker här med sprutning i två stegsteknik med 15 minuter emellan

eller behandling av trä i kar

- i stängt färgkar med organiskt ytskydd på enheter inuti behållare. ES-Metoden med ESTunn används även för färglösning på trä enheter i stängt färgkar tex i olika hygieniska saluhallar, tex. Östermalms Saluhall som också gjorts med framgångar.

verkningstid från 15 minuter – 24 timmar.

Du kan ta flera lager av ytskydd i en omgång, art nr.7635

ESTunn är en miljö och användarvänlig färglösare som löser allt från plast och oljefärger, linoljefärger, epoxi, ja alla organiska ytskydd som vi testat, vi har hittat allt från motorolja till tjära på av solen utsatta ytor fasader .

FÖRBEREDELSE:

Använd ögonskydd och skyddshandskar. Billiga nitrilhandskar slängs efter dagens slut. Ögondusch i fickan om Ni står på ställningar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. Gör test 24 timmar på ytan inför jobbet med gratisprover ESTunn, ES, ES+, ES1, ES2 och ES4 i olika väderstreck för att uppnå rätt resultat med tid vid flöde och temperatur.

Kom ihåg att alla ytor är unika, använd skyddsglasögon, ögondusch i fickan och nya billiga nitrilhandskar som Du slänger efter varje dag. Skydda känslig natur, täck yta som inte ska avfärgas. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri. Proverna får ej spädas ut.

MILJÖ: ES produkterna är neutrala, ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbara | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej modernt glas.

Om plast och glas: Gör testyta om riktigt gammalt glas. Plexiglas och kalkfärg fungerar icke ihop med ES-Metoden. Gelcoat är hårdplast på

tex båtar och fungerar utmärkt, men gör test tidstest 1 timme med övriga plastmaterial på icke synligt ställe.

Används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska trätytor. Du ser nästa yta och bestämmer rätt yta inför ommålning. Kanske lämnar en yta av historiskt intresse.

OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT MATERIAL: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering som från putsfasad .

APPLICERA ESTUNN I TVÅ STEG: med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID: Låt verka från 2 minuter beroende på temperatur, 35°C - +7°C färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

VARSAM SKJUVNING:

- efter verkningstid i färgkar, Använd rätt verktyg: Olfa Skraparen XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa.
- på metalltak med tex borste stråvhårig terrassborste, Homex/Mäster.

OM HÖGTRYCKSSPOLNING, se MILJÖASPEKTER:

Om vattenskjuvning på metalltak, så rekommenderar vi i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med skjuva med 30-45 grader, max 50 mm till yta vid skjuvning på tak. Se separat info på hemsidan om plåttak.

ALLA SÖRJRESTER SKA BORT. Allt löst ska bort.

TORKA AV YTAN MED VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE, NORMALT INGET BEHOV AV VATTEN PÅ YTAN. EVENTUELLT FÖR ATT LYFTA FÄRG FRÅN PLÅTTAK 60-90°C MEN VATTENSANERING PÅ MARKEN, SE NEDAN.

Åtgång:

Från 0,2 liter per kvm och lager. Teknisk data: Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt > 90°C • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxi)etanol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i öppnad förpackning.

MILJÖASPEKTER:

Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfa fastejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera med lokala myndigheter vilka regler som gäller|

MÄRKNING: Varning www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan. www.alsglobal.se/

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |